## WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>6</sup> :		(11) Internationale Veröffentlichungsnummer	: WO 97/10278
C08G 18/76	A1	(43) Internationales	
	<u> </u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	März 1997 (20.03.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

(DE).

Gerhard [DE/DE]; Wellsring 66, D-67098 Bad Dürkheim PCT/EP96/03946

(22) Internationales Anmeldedatum: 9. September 1996 (09.09.96)

(74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGESELLSCHAFT; D-67056 Ludwigshafen (DE).

(30) Prioritätsdaten:

195 34 163.5

15. September 1995 (15.09.95) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AK-TIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GENZ, Manfred [DE/DE]; Friedhofstrasse 1a, D-49401 Damme (DE). HASELHORST, Walter [DE/DE]; Kurt-Tucholsky-Strasse 5, D-49088 Osnabrück (DE). JESCHKE, Torsten [DE/DE]; An der Buddemühle 1, D-49152 Wehrendorf (DE). BRUNS, Ute [DE/DE]; Nachtigallenstrasse 52, D-49808 Lingen (DE). BOLLMANN, Heinz [DE/DE]; Heeker Strasse 82, D-49594 Alfhausen (DE). STRAUSS, Michael [DE/DE]; Gruner Weg 10, D-49448 Lemforde (DE). SCHOLZ, Wolfgang [DE/DE]; Gartenstrasse 18, D-49448 Lemförde (DE). VOELKEL, Rüdiger [DE/DE]; Schannenbacher Weg 2, D-64625 Bensheim (DE). PEUKER, Hartmut [DE/DE]; Moorweg 1, D-49143 Bißendorf (DE). HELLMANN,

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BG, BR, CA, CN, CZ, GE, HU. IL, JP, KR, LV, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, UA, US, eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

- (54) Title: METHOD OF PREPARING COMPACT OR CELLULAR POLYURETHANE ELASTOMERS AND ISOCYANATE PREPOLYMERS SUITABLE THEREFOR
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON KOMPAKTEN ODER ZELLIGEN POLYURETHAN-ELASTOMEREN UND HIERFÜR GEEIGNETE ISOCYANATPREPOLYMERE

#### (57) Abstract

The invention concerns a method of preparing compact and preferably cellular polyurethane elastomers by reacting a) high molecular polyhydroxyl compounds and optionally b) low molecular chain-extending and/or crosslinking agents with c) 1,5-naphthylene diisocyanate and at least one additional aromatic diisocyanate, selected from the group comprising toluylene diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, 3,3'-dimethyl diphenyl diisocyante, 1,2-diphenylethane diisocyanate and phenylene diisocyanate, and/or aliphatic diisocyanate with between 4 and 12 carbon atoms and/or cycloaliphatic diisocyanate with between 6 and 18 carbon atoms, the structural components (a), (c) and optionally (b) advantageously being reacted by the prepolymer method, in the presence or absence of d) catalysts, e) expanding agents and f) additives. The invention further concerns isocyanate prepolymers suitable for this method.

#### (57) Zusammenfassung

Gegenstand der Erfindung sind ein Verfahren zur Herstellung von kompakten und vorzugsweise zelligen Polyurethan-Elastomeren durch Umsetzung von a) höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen und gegebenenfalls b) niedermolekularen Kettenverlängerungsund/oder Vernetzungsmitteln mit c) 1,5-Naphthylen-diisocyanat und mindestens einem zusätzlichen aromatischen Diisocyanat, ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diisocyanat, Diphenylmethan-diisocyanat, 3,3'-Dimethyl-diphenyl-diisocyanat, 1,2-Diphenylethan-diisocyanat und Phenylen-diisocyanat, und/oder aliphatisches Diisocyanat mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen und/oder cycloaliphatisches Diisocyanat mit 6 bis 18 Kohlenstoffatomen, wobei die Aufbaukomponenten a), c) und gegebenenfalls b) zweckmäßigerweise nach der Prepolymerfahrweise zur Reaktion gebracht werden, in Gegenwart oder Abwesenheit von d) Katalysatoren, e) Treibmitteln und f) Zusatzstoffen, und hierfür geeignete Isocyanatprepolymere.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT Österreich GE Georgien NE Niger AU Australien GN Guinea NL Niederlande BB Barbados GR Griechenland NO Norwegen BE Belgien HU Ungarm NZ Neuseeland BF Burkina Faso IE Irland PL Polen BG Bulgarien IT Italien PT Portugal BJ Benin JP Japan RO Rumänien BR Brasilien KE Kenya RU Russische Föderation BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan CA Kanada KP Demokratische Volkarepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Slowenien CH Schweiz LI Liechenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Danemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AU Australien GN Guinea NL Niederlande BB Barbados GR Griechenland NO Norwegen BE Belgien HU Ungarm NZ Neuseeland BF Burkina Faso IE Irland PL Polen BG Bulgarien IT Italien PT Portugal BJ Benin JP Japan RO Rumānien BR Brasilien KE Kenya RU Russische Föderation BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan CA Kanada KP Demokratische Volkarepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Slowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dānemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dānemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolci UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	AT	Österreich	GE			· ·
BB Barbados GR Griechenland NO Norwegen BE Belgien HU Ungam NZ Neuseeland BF Burkina Faso IE Irland PL Polen BG Bulgarien IT Italien PT Portugal BJ Benin JP Japan RO Rumanien BR Brasilien KE Kenya RU Russische Föderation BR Brasilien KE Kenya RU Russische Föderation BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan CA Kanada KP Demokratische Volkarepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Slowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tafaschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dânemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	AU	Australien	GN			
BE Belgien HU Ungam NZ Neuseeland BF Burkina Faso IE Irland PL Polen BG Bulgarien IT Italien PT Portugal BJ Benin JP Japan RO Rumanien BR Brasilien KE Kenya RU Russische Föderation BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan CA Kanada KP Demokratische Volkarepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Slowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Danemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	BB	Barbados	GR	Griechenland .		
BF Burkina Faso IE Irland PL Polen BG Bulgarien IT Italien PT Portugal BJ Benin JP Japan RO Rumanien BR Brasilien KE Kenya RU Russische Föderation BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan CA Kanada KP Demokratische Volksrepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Slowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dânemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	BE	Belgien	HU			
BG Bulgarien IT Italien PT Portugal BJ Benin JP Japan RO Rumanien BR Brasilien KE Kenya RU Russische Föderation BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan CA Kanada KP Demokratische Volksrepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Slowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dânemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	BF	Burkina Faso	IE	<del>-</del>		
BJ Benin JP Japan RO Rumanien BR Brasilien KE Kenya RU Russische Föderation BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan CA Kanada KP Demokratische Volksrepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Slowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Cöte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberis SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Lusemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dânemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda EE Estland MG Madagaskar UG Uganda FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	BG	Bulgarien	IT	Italien		
BR Brasilien KE Kenya RU Russische Föderation BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan CA Kanada KP Demokratische Volkarepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Slowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Danemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda EE Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	BJ		JP			<del>-</del>
BY Belarus KG Kirgisistan SD Sudan CA Kanada KP Demokratische Volkarepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Słowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechosłowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dânemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	BR	Brasilien	-	-		
CA Kanada KP Demokratische Volksrepublik Korea SE Schweden CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Słowenien CH Schweiz LI Liechenstein SK Słowakci CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechosłowakci LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dânemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolci UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	BY	Belarus	-			
CF Zentrale Afrikanische Republik KR Republik Korea SG Singapur CG Kongo KZ Kasachstan SI Słowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Słowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechosłowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Danemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	CA	Kanada				
CG Kongo KZ Kasachstan SI Slowenien CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litaten TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dânemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda EE Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam	CF	Zentrale Afrikanische Republik				
CH Schweiz LI Liechtenstein SK Slowakei CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dänemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan VN Vietnam				<u> </u>		
CI Côte d'Ivoire LK Sri Lanka SN Senegal  CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland  CN China LK Litauen TD Tschad  CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo  CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan  DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago  DK Dânemark MD Republik Moldau UA Ukraine  EE Estland MG Madagaskar UG Uganda  ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri  FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan  FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam		<del>-</del>		,		
CM Kamerun LR Liberia SZ Swasiland CN China LK Litauen TD Tschad CS Tschechoslowskei LU Luxemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dānemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam						
CN China LK Litauen TD Tschad  CS Tschechoslowakei LU Luxemburg TG Togo  CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan  DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago  DK Danemark MD Republik Moldau UA Ukraine  EE Estland MG Madagaskar UG Uganda  ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri  FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan  FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	_
CS Tschechoslowakei LU Lusemburg TG Togo CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan  DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Danemark MD Republik Moldau UA Ukraine  EE Estland MG Madagaskar UG Uganda  ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan  FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam					SZ	Swasiland
CZ Tschechische Republik LV Lettland TJ Tadschikistan  DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago  DK Dänemark MD Republik Moldau UA Ukraine  EE Estland MG Madagaskar UG Uganda  ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri  FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan  FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam					TD	Tschad
DE Deutschland MC Monaco TT Trinidad und Tobago DK Dånemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam					TG	Togo
DK Dånemark MD Republik Moldau UA Ukraine EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam					TJ	Tadschikistan
EE Estland MG Madagaskar UG Uganda ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam					TT	Trinidad und Tobago
ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri FI Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam				Republik Moldau	UA	
ES Spanien ML Mali US Vereinigte Staaten von Ameri F1 Finnland MN Mongolei UZ Usbekistan FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam			MG	Madagaskar	UG	Uganda
FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam		Spanien	ML.	Mali	US	_
FR Frankreich MR Mauretanien VN Vietnam		Finnland	MN	Mongolei	UZ.	
	FR	Frankreich	MR	Mauretanien		
MA MARWI	GA	Gabon	MW	Malawi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Verfahren zur Herstellung von kompakten oder zelligen Polyurethan-Elastomeren und hierfür geeignete Isocyanatprepolymere

#### 5 Beschreibung

¥. .

Gegenstand der Erfindung sind ein Verfahren zur Herstellung von kompakten und vorzugsweise zelligen Polyurethan-Elastomeren, im folgenden auch abgekürzt PU-Elastomere genannt, durch Umsetzung 10 von

- a) höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen und gegebenenfalls
- b) niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungs-mitteln mit
  - c) 1,5-Naphthylen-diisocyanat und mindestens einem zusätzlichen aromatischen Diisocyanat, ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diisocyanat, Diphenylmethan-diisocyanat, 3,3'-Dimethyl-diphe-
- nyl-diisocyanat, 1,2-Diphenylethan-diisocyanat und Phenylendiisocyanat und/oder aliphatischen Diisocyanat mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen und/oder cycloaliphatischen Diisocyanat mit 6 bis 18 Kohlenstoffatomen,
- wobei die Aufbaukomponenten (a), (c) und gegebenenfalls (b)
  vorzugsweise nach der Prepolymerfahrweise zur Reaktion gebracht werden,

in Abwesenheit und vorzugsweise in Gegenwart von

- 30 d) Katalysatoren,
  - e) Treibmitteln und
  - f) Zusatzstoffen,

35

und hierfür geeignete Isocyanatprepolymere, vorzugsweise solchen auf Basis von 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat (MDI) und 1,5-Naphthylen-diisocyanat (NDI).

40 Die mikrozellularen PU-Elastomeren zeigen hervorragende statische und dynamische Kennwerte. Aufgrund ihrer spezifischen Dämpfungscharakteristiken und Dauergebrauchseigenschaften finden sie insbesondere Verwendung in Vibrations- und Stoßdämpfenden-Systemen.

Die Herstellung von kompakten oder zelligen, z.B. mikrozellularen, PU-Elastomeren ist seit langem aus zahlreichen Patent- und Literaturveröffentlichungen bekannt.

- 5 Ihre technische Bedeutung beruht auf der Kombination nochwertiger mechanischer Eigenschaften mit den Vorteilen der kostengünstigen Verarbeitungsmethoden. Durch die Verwendung verschiedenartiger chemischer Aufbaukomponenten in unterschiedlichen Mengenverhältnissen können thermoplastisch verarbeitbare oder vernetzte, kom-
- 10 pakte oder zellige PU-Elastomere hergestellt werden, die sich hinsichtlich ihrer Verarbeitbarkeit und ihren mechanischen Eigenschaften vielfältig unterscheiden. Eine Übersicht über PU-Elastomere, ihre Eigenschaften und Anwendungen wird z.B. im Kunststoff-Handbuch, Band 7, Polyurethane. 1. Auflage, 1966, herausgegeben
- 15 von Dr. R. Vieweg und Dr. A. Höchtlen, 2. Auflage, 1983; herausgegeben von Dr. G. Oertel, und 3. Auflage, 1993, herausgegeben von Prof. Dr. G.W. Becker und Prof. Dr. D. Braun, (Carl-Hanser-Verlag, München, Wien) gegeben.
- 20 Mikrozellulare PU-Elastomere zeichnen sich in Bezug auf die in analoger Weise verwendbaren Gummitypen durch ihre deutlich besseren Dämpfungseigenschaften bei einer ausgezeichneten Volumenkompressibilität aus, so daß sie als Bestandteile von schwingungsund stoßdämpfenden Systemen, insbesondere in der Automobilindu-
- 25 strie, Verwendung finden. Zur Herstellung von mikrozellularen PU-Elastomeren haben sich Umsetzungsprodukte aus 1,5-NDI und Poly(ethylenglykoladipat) mit einem Molekulargewicht von 2.000, die in Form eines Isocyanatprepolymeren mit einer aktivatornaltigen, wäßrigen Lösung eines Fettsäuresulfonats zur Reaktion ge-
- 30 bracht werden, bewährt. (Kunststoff-Handbuch, Band 7, Polyure-thane, 1. Auflage, Seiten 270ff.)

Da solche Basisformulierungen mikrozellulare PU-Elastomere mit sehr guten Dämpfungscharakteristiken und statischen und dynami-

- 35 schen Leistungsparametern ergeben, sind aus dem Stand der Technik nur vereinzelte Bemühungen bekannt, das für die guten Elastomereigenschaften verantwortliche 1,5-NDI, trotz dessen schwierigeren Handhabung wegen seines hohen Schmelzpunktes, durch leichter handhabbare und preisgünstigere Diisocyanate zu substituieren, da
- 40 hierbei deutliche mechanische Eigenschaftsverluste resultieren. Charakteristische Wertunterschiede zwischen auf 1,5-NDI und 4,4'-MDI basierenden kompakten PU-Elastomeren im allgemeinen und bei mikrozellularen PU-Elastomeren im besonderen werden im Journal of Elastomers and Plastics, Vol. 21, (1989), Seiten 100 bis
- 45 121, dargelegt. Als wesentliche Nachteile für ein mikrozellulares PU-Elastomer auf 4,4'-MDI-Basis werden ein deutlich höherer Dämpfungsgrad mit verstärkter Materialaufheizung und signifikant er-

höhten Setzbeträgen bei dynamischer Belastung angeführt, die schließlich im Vergleich zu PU-Elastomeren auf 1,5-NDI-Basis zu einem schnelleren Materialverschleiß führen.

PCT/EP96/03946

- 5 Trotz dieser offenkundig bestehenden Nachteile wurde bei der Herstellung von mikrozellularen PU-Elastomeren versucht, das 1,5-NDI durch das tieferschmelzende und kostengünstigere 4,4'-MDI zu ersetzen. Diese Versuche beschränken sich jedoch auf den Einsatz neuer Ausgangskomponenten, insbesondere höhermolekularer Poly-
- 10 hydroxylverbindungen, mit deren Verwendung bestimmte mechanische Eigenschaften des mikrozellularen PU-Elastomeren verbessert werden.

Die EP-A-O 496 204 (US-A-5 173 518) beschreibt ein Verfahren zur 15 Herstellung von zelligen PU-Elastomeren unter Verwendung von Polyetherpolycarbonatdiolen, welche Polyoxytetramethylenglykolreste mit einem mittleren Molekulargewicht von 150 bis 500 einkondensiert enthalten, als höhermolekulare Polyhydroxylverbindungen. Verbessert werden dadurch die mechanischen Eigenschaften, insbesondere die Bruchdehnungswerte, auch bei tieferen Temperaturen. Eine Verbesserung der bekanntlich mit den dynamischen Setzbeträgen korrelierenden statischen Druckverformungsreste nach DIN 53 572 bei 70°C ist jedoch nicht erkennbar. Selbst bei Verwendung von 1,5-NDI als Polyisocyanat werden nur durchschnittliche 25 statische Druckverformungsreste erhalten.

Die EP-B-0 243 832 (US-A-4 798 851), die den Einsatz von Quasiprepolymeren auf 4,4'-MDI-Basis u.a. auch in Verbindung mit Wasser als Treibmittel zur Herstellung von elastischen, kompakten 30 oder zelligen PU- oder PU-Polyharnstoff-Formkörpern beschreibt, beinhaltet als wesentliche erfinderische Lehre die Verwendung eines hydroxylgruppenhaltigen Polykondensates aus einem kurzkettigen Polyoxytetramethylenglykol und einer aliphatischen Dicarbonsäure als höhermolekulare Polyhydroxylverbindung mit der 35 erfinderischen Aufgabe, eine mittels Pumpen gut dosierfähige estergruppenhaltige Polyhydroxylverbindung für zellige oder kompakte PU-Elastomere mit verbesserten mechanischen und hydrolytischen Eigenschaften zu erhalten. Angaben über bleibende Verformungsgrade bei statischer bzw. dynamischer Belastung, wodurch vibrationsbeständige Materialien üblicherweise charakterisiert werden, werden nicht offenbart.

Die DE-A-36 13 961 (US-A-4 647 596) beschreibt ein mikrozellulares PU-Elastomer auf der Grundlage von 4,4'-MDI, das aufgrund 45 einer definierten Zusammensetzung der hönermolekularen Polyhydroxyverbindungen, bestehend aus einem Copolymeren aus Polytetranydrofuran und ε-Caprolacton, mechanische Kennwerte aufweist, die einen günstigen Kompromiß zwischen statischer Festigkeit und dynamischer Belastbarkeit darstellen. Trotz Einsatz teurer Grundstoffe zur Herstellung der Polyhydroxylverbindungen erscheint der dadurch erzielte Leistungsgewinn bei Betrachtung der Prüfwerte "Produkthaltbarkeit, Biegefestigkeit nach De Mattia und bleibende Verformung bei 50 % Kompression" nur relativ gering. Beispielsweise zeigen die im direkten Zusammenhang mit der praxisrelevanten Größe des dynamischen Setzbetrages bestehenden Meßwerte für den Druckverformungsrest nur geringfügige Verbesserungen bei Anwendung der erfindungsgemäßen Lehre.

Auch erscheinen die verwendeten Prüfkriterien "Produkthaltbarkeit und Biegefestigkeit nach De Mattia" für eine praxisnahe Bewertung der dynamischen Eigenschaften nicht ausreichend geeignet, da sie gerade bei partiellen Kennwertverbesserungen nur ungenügend differenziert die objektiv bestehenden Leistungsunterschiede zwischen 4,4'-MDI und 1,5-NDI basierenden Polyurethan-Elastomeren darzustellen vermögen. So zeigt das Beispiel auf 1,5-NDI-Grundlage als Zielgröße kein qualitativ höheres Kennwertniveau als die Beispiele auf 4,4'-MDI-Basis.

Bekannt ist auch die stufenweise Herstellung von PU-Elastomeren. Nach Angaben der DE-A-25 47 864 (US-A-4 191 818) kann ein wärmebeständiges PU-Elastomeres hergestellt werden durch Umsetzung einer im wesentlichen linearen höhermolekularen Dihydroxyverbindung mit einer unterschüssigen Menge Diisocyanat zu einem endständige Hydroxylgruppen aufweisenden Addukt und nachfolgende Umsetzung dieses Addukts mit einem symmetrischen aromatischen Diisocyanat im Überschuß und Alkandiolen oder Di-(alkylen-30 glykol)-terephthalaten als Kettenverlängerungsmittel. Sofern nach dieser Verfahrensweise zellige PU-Elastomere hergestellt werden sollen, kann als Kettenverlängerungsmittel auch Wasser, gegebenenfalls in Verbindung mit Alkandiolen und/oder Di-(alkylen-glykol)-terephthalaten verwendet werden.

35

Zellhaltige PU-Elastomere können auch nach dem in der DE-A-2 940 856 (US-A-4 334 033) beschriebenen Verfahren hergestellt werden. Nach diesem Verfahren werden die höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen und gegebenenfalls Kettenverlängerungs-

- 40 mittel mit einem organischen Diisocyanat im Verhältnis von OHzu NCO-Gruppen von 1,2:1 bis 2:1 zu einem hydroxylgruppenhaltigen
  Prepolymeren umgesetzt. Dieses wird im Gewichtsverhältnis von ungefähr 80 bis 20 : 20 bis 80 in eine Komponente (I) und (II) geteilt, die Komponente (I) wird mit 1,5-NDI im Verhältnis von
- 45 OH-: NCO-Gruppen von 1:2,5 bis 12 zu einem NCO-Gruppen aufweisenden NDI-Polyurethan-Addukt umgesetzt und die Komponente (II) mit Kettenverlängerungsmittel, Wasser und Zusatzstoffen zu einer

Mischung (II) vereinigt. Das NDI-Polyurethan-Addukt und die Mischung (II) werden schließlich zu einem gegebenenfalls zell-haltigen PU-Elastomeren umgesetzt. Nach diesem Verfahren können die Aufbaukomponenten exakt dosiert und schnell und intensiv ge-5 mischt werden. Die PU-Elastomeren sind homogen und besitzen über das gesamte Formteil einheitliche mechanische Eigenschaften.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand darin, ein Verfahren zur Herstellung von kompakten oder vorzugsweise mikrozellu-

- 10 laren PU-Elastomeren bereitzustellen, bei dem zumindest teilweise das teuere 1,5-NDI durch leichter handhabbare und kostengünstigere organische Diisocyanate ersetzt werden kann. Trotz der Mitverwendung anderer organischer Diisocyanate sollten die mechanischen Eigenschaften der hergestellten PU-Elastomeren verbessert
- 15 werden oder zumindest solchen auf 1,5-NDI-Basis im wesentlichen entsprechen. Unabhängig von der Art der verwendeten höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen sollten die mikrozellularen PU-Elastomeren im Vergleich zu PU-Elastomeren auf 4,4'-MDI-Basis eindeutig verbesserte statische und mechanische Kennwerte, ins-
- 20 besondere Druckverformungsreste und dynamische Setzbeträge besitzen, so daß sie insbesondere zur Herstellung von Schwingungsund Stoßdämpfungssystemen verwendet werden können.

Gegenstand der Erfindung ist somit ein Verfahren zur Herstellung 25 von kompakten oder zelligen, vorzugsweise mikrozellularen PU-Elastomeren durch Umsetzung von

- a) nöhermolekularen Polyhydroxylverbindungen und gegebenenfalls
- 30 b) niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmitteln mit
  - c) organischen Polyisocyanaten
- 35 in Gegenwart oder Abwesenheit von
  - d) Katalysatoren,
  - e) Treibmitteln und

40

f) Zusatzstoffen,

das dadurch gekennzeichnet ist, daß man als organische Polyisocyanate 1,5-Naphthylen-diisocyanat und mindestens ein zusätzli45 ches aromatisches Diisocyanat, ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diisocyanat, Diphenylmethan-diisocyanat, 3,3'-Dimethyl-diphenyl-diisocyanat, 1,2-Diphenylethan-diisocyanat und Phenylen-di-

isocyanat, und/oder aliphatisches Diisocyanat mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen und/oder cycloaliphatisches Diisocyanat mit 6. bis 18 Kohlenstoffatomen verwendet.

- 5 Nach der bevorzugt angewandten Herstellungsweise werden die PU-Elastomeren nach dem Prepolymer-Verfahren hergestellt, wobei zweckmäßigerweise aus der höhermolekularen Polyhydroxylverbindung (b) und mindestens einem aromatischen Diisocyanat, ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diisocyanat (TDI), MDI, 3,3'-Dimethyl-diphe-
- 10 nyl-diisocyanat (TODI), 1,2-Diphenylethan-diisocyanat (DIBDI), Phenylen-diisocyanat (PDI) und vorzugsweise 4,4'-MDI und/oder 1,6-Hexamethylen-diisocyanat (HDI) und/oder 1-Isocyanto-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan (IPDI), ein Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisendes Polyadditionsprodukt hergestellt
- 15 wird, das durch Umsetzung mit 1,5-NDI, welches in einem Schritt oder portionsweise mit dem Polyadditionsprodukt zur Reaktion gebracht werden kann, in das Isocyanatgruppen aufweisende Prepolymere übergeführt wird. Mikrozellulare PU-Elastomere können aus derartigen Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren durch
- 20 Umsetzung mit Wasser oder Mischungen aus Wasser und gegebenenfalls niedermolekularen Kettenverlängerungsmitteln und/oder Vernetzungsmitteln (b) und/oder höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen (a) hergestellt werden.
- 25 Gegenstand der Erfindung sind ferner Isocyanatgruppen aufweisende Prepolymere mit einem NCO-Gehalt von 3,3 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 3,5 bis 9,0 Gew.-%, die hergestellt werden durch Umsetzung mindestens einer nöhermolekularen Polyhydroxylverbindung (a) oder einer Mischung aus (a) und mindestens einem niedermole-
- 30 kularen Kettenverlängerungsmittel und/oder Vernetzungsmittel (b) mit mindestens einem aromatischen Diisocyanat aus der Gruppe TDI, MDI, TODI, DIBDI und PDI, vorzugsweise 4,4'-MDI, und/oder HDI und/oder IPDI zu einem Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt mit einem NCO-Gehalt zweckmäßigerweise von
- 35 0.05 bis 8 Gew.-%, vorzugsweise 1.2 bis 7.5 Gew.-%, und Umsetzung dieses Polyadditionsprodukts mit 1.5-NDI, das in einem Schritt oder vorzugsweise portionsweise der Reaktionsmischung einverleibt und mit dem Polyadditionsprodukt zur Reaktion gebracht werden kann.

40

Da die Kristallisationsfähigkeit der aus Harnstoff- und/oder Urethangruppen bestehenden Hartsegmente der PU-Elastomeren auf Basis von 1,5-NDI durch die Mitverwendung weniger gut kristallisierender Diisocyanate, wie z.B. des preisgünstigen 4,4'-MDI mit

45 seiner gewinkelten Struktur, erheblich gestört wird, mußte der Fachmann annehmen, daß die resultierenden PU-Elastomeren schlech-

7

tere statische und dynamische Eigenschaften besitzen als solche auf Basis eines aromatischen Diisocyanats.

Es war daher nicht vorhersehbar, daß die aus 1,5-NDI haltigen
5 aromatischen, aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Diisocyanatmischungen hergestellten mikrozellularen PU-Elastomeren
gute mechanische Eigenschaften besitzen, die mit ausschließlich
aus 1,5-NDI hergestellten Elastomeren nahezu vergleichbar sind
und bezüglich mikrozellularer PU-Elastomerer auf 4,4'-MDI-Basis
10 eindeutig verbesserte statische, mechanische Kennwerte, insbesondere Druckverformungsreste und dynamische Setzbeträge besitzen. Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten
mikrozellularen PU-Elastomeren sind somit preisgünstiger als PUElastomere auf 1,5-NDI-Basis und eignen sich aufgrund ihrer guten
15 statischen, mechanischen Kennwerte vorzüglich zur Herstellung von
Schwingungs- und Stoßdämpfungssystemen. Ferner ist die Reaktionsmischung einfacher hand- und verarbeitbar.

Zu den Ausgangsstoffen (a) bis (f) zur Herstellung der kompakten 20 oder vorzugsweise zelligen, z.B. mikrozellularen PU-Elastomeren und dem erfindungsgemäßen Verfahren ist folgendes auszuführen:

a) Geeignete höhermolekulare Polyhydroxylverbindungen besitzen vorteilhafterweise eine Funktionalität von 3 oder vorzugs-25 weise 2 und ein Molekulargewicht von 500 bis 6.000, vorzugsweise von 800 bis 3.500 und inspesondere von 1.000 bis 3.300 und bestehen zweckmäßigerweise aus hydroxylgruppenhaltigen Polymeren, z.B. Polyacetalen, wie Polyoxymethylenen und vor allem wasserunlöslichen Formalen, z.B. Polybutandiolformal 30 und Polyhexandiolformal, Polyoxyalkylen-polyolen, wie z.B. Polyoxybutylen-glykolen, Polyoxybutylen-polyoxyethylen-glykolen, Polyoxybutylen-polyoxypropylen-glykolen, Polyoxybutylenpolyoxypropylen-polyoxyethylen-glykolen, Polyoxypropylenpolyolen und Polyoxypropylen-polyoxyethylen-polyolen, und 35 Polyester-polyolen, z.B. Polyester-polyolen aus organischen Dicarbonsäuren und/oder Dicarbonsäurederivaten und 2- bis 3-wertigen Alkoholen und/oder Dialkylen-glykolen, aus Hydroxycarbonsäuren und Lactonen sowie hydroxylgruppenhaltigen Polycarbonaten.

40

45

Als höhermolekulare Polyhydroxylverbindung nervorragend bewährt haben sich und daher vorzugsweise verwendet werden difunktionelle Polyhydroxylverbindungen mit Molekulargewichten von größer 800 bis 3.500, vorzugsweise von 1.000 bis 3.300 ausgewählt aus der Gruppe der Polyester-polyole, nydroxylgruppenhaltigen Polycarbonate und Polyoxybutylen-gly-

kole. Die höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen können einzeln oder als Mischungen verwendet werden.

Geeignete Polyoxyalkylen-polyole können hergestellt werden nach bekannten Verfahren, beispielsweise durch anionische Polymerisation mit Alkalinydroxiden, wie z.B. Natrium- oder Kaliumhydroxid, oder Alkalialkoholaten, wie z.B. Natriummethylat, Natrium- oder Kaliumethylat oder Kaliumisopropylat, als Katalysatoren und unter Zusatz mindestens eines Startermoleküls, das 2 oder 3, vorzugsweise 2 reaktive Wasserstoffatome gebunden enthält, oder durch kationische Polymerisation mit Lewis-Säuren, wie z.B. Antimonpentachlorid, Borfluorid-Etherat u.a. oder Bleicherde als Katalysatoren aus einem oder mehreren Alkylenoxiden mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen im

15 Alkylenrest.

Geeignete Alkylenoxide sind beispielsweise 1,3-Propylenoxid, 1,2- bzw. 2,3-Butylenoxid, vorzugsweise Ethylenoxid und 1,2-Propylenoxid und insbesondere Tetrahydrofuran. Die 20 Alkylenoxide können einzeln, alternierend nacheinander oder als Mischung verwendet werden. Als Startermoleküle kommen beispielsweise in Betracht: Wasser, organische Dicarbonsäuren, wie Bernsteinsäure, Adipinsäure, Phthalsäure und Terephthalsäure, aliphatische und aromatische, N-mono- und 25 N, N'-dialkylsubstituierte Diamine mit 1 bis 4 Konlenstoffatomen im Alkylrest, wie mono- und dialkylsubstituiertes Ethylenamin, 1,3-Propylendiamin, 1,3-bzw. 1,4-Butylendiamin, 1,2-, 1,3-, 1,4, 1,5- und 1,6-Hexamethylendiamin, Alkanolamine, wie z.B. Ethanolamin, N-Methyl- und N-Ethyl-ethanolamin, Dialkanolamine, wie z.B. Diethanolamin, N-Methyl- und N-30 Ethyl-diethanolamin, und Trialkanolamine, wie z.B. Triethanolamin, und Ammoniak. Vorzugsweise verwendet werden zwei- und/oder dreiwertige Alkohole, z.B. Alkandiole mit 2 bis 12 C-Atomen, vorzugsweise 2 bis 4 C-Atomen, wie z.B. Ethandiol, Propandiol-1,2 und -1,3, Butandiol-1,4, Pentan-

- Ethandiol, Propandiol-1,2 und -1,3, Butandiol-1,4, Pentandiol-1,5, Hexandiol-1,6, Glycerin und Trimethylolpropan, und Dialkylenglykole, wie z.B. Diethylen-glykol und Dipropylen-glykol.
- Als Polyoxyalkylen-polyole bevorzugt verwendet werden Polyoxybutylen-glykole (Polyoxytetramethylen-glykole) mit Molekulargewichten von 500 bis 3.000, vorzugsweise von 650 bis 2.300.
- Als Polyhydroxylverbindungen (a) bevorzugt verwendet werden können ferner Polyester-polyole, die beispielsweise aus Alkandicarbonsäuren mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, vorzugs-

10

15

20

weise Alkandicarbonsäuren mit 4 bis 6 Kohlenstoffatomen und/ oder aromatischen Dicarbonsäuren und mehrwertigen Alkoholen, vorzugsweise Alkandiolen mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 2 bis 6 Kohlenstoffatomen und/oder Dialkylenglykolen hergestellt werden können. Als Alkandicarbonsäuren kommen beispielsweise in Betracht: Bernsteinsäure, Glutarsäure, Adipinsäure, Korksäure, Azelainsäure, Sebacinsäure und Decandicarbonsäure. Geeignete aromatische Dicarbonsäuren sind z.B. Phthalsaure, Isophthalsaure und Terephthalsaure. Die Alkandicarbonsäuren können dabei sowohl einzeln als auch im Gemisch untereinander verwendet werden. Anstelle der freien Dicarbonsäuren können auch die entsprechenden Dicarbonsäurederivate, wie z.B. Dicarbonsäuremono- oder -diester von Alkoholen mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Dicarbonsäureanhydride eingesetzt werden. Vorzugsweise verwendet werden Dicarbonsäuregemische aus Bernstein-, Glutar- und Adipinsäure in Mengenverhältnissen von beispielsweise 20 bis 35:35 bis 50:20 bis 32 Gew.-Teilen, und insbesondere Adipinsäure. Beispiele für zwei- und mehrwertige Alkohole, insbesondere Alkandiole oder Dialkylenglykole sind: Ethandiol, Diethylenglykol, 1,2- bzw. 1,3-Propandiol, Dipropylenglykol, 1.4-Butandiol, 1.5-Pentandiol, 1.6-Hexandiol, 1.10-Decandiol, Glycerin und Trimethylolpropan. Vorzugsweise verwendet werden Ethandiol, Diethylenglykol, 1,4-Butandiol, 1,5-Pentandiol, 1,6-Hexandiol oder Mischungen aus mindestens zwei der genannten Diole, insbesondere Mischungen aus 1,4-Butandiol, 1,5-Pentandiol und 1,6-Hexandiol. Eingesetzt werden können ferner Polyester-polyole aus Lactonen, z.B. c-Caprolacton

30

35

40

45

25

Zur Herstellung der Polyester-polyole können die aromatischen und/oder aliphatischen Dicarbonsäuren und vorzugsweise Alkandicarbonsäuren und/oder -derivaten und mehrwertigen Alkoholen katalysatorfrei oder vorzugsweise in Gegenwart von Veresterungskatalysatoren, zweckmäßigerweise in einer Atmosphäre aus Inertgasen, wie z.B. Stickstoff, Helium, Argon u.a. in der Schmelze bei Temperaturen von 150 bis 250°C, vorzugsweise 180 bis 220°C gegebenenfalls unter vermindertem Druck bis zu der gewünschten Säurezahl, die vorteilhafterweise kleiner als 10, vorzugsweise kleiner als 2 ist, polykondénsiert werden. Nach einer bevorzugten Ausführungsform wird das Veresterungsgemisch bei den obengenannten Temperaturen bis zu einer Säurezahl von 80 bis 30, vorzugsweise 40 bis 30, unter Normaldruck und anschließend unter einem Druck von kleiner als 500 mbar, vorzugsweise 50 bis 150 mbar, polykondensiert. Als Veresterungskatalysatoren kommen beispielsweise Eisen-, Cadmium-, Kobalt-, Blei-, Zink-, Antimon- Magnesium-, Titan- und Zinn-

oder Hydroxycarbonsäuren, z.B. ω-Hydroxycapronsäure.

10

35

40

45

katalysatoren in Form von Metallen, Metalloxiden oder Metallsalzen in Betracht. Die Polykondensation kann jedoch auch in flüssiger Phase in Gegenwart von Verdünnungs- und/oder Schleppmitteln, wie z.B. Benzol, Toluol, Xylol oder Chlorbenzol, zur azeotropen Abdestillation des Kondensationswassers durchgeführt werden.

Zur Herstellung der Polyester-polyole werden die organischen Polycarbonsäuren und/oder -derivate und mehrwertigen Alkohole vorteilhafterweise im Molverhältnis von 1:1 bis 1,8, vorzugsweise 1:1,05 bis 1,2 polykondensiert.

Als Polyester-polyole vorzugsweise verwendet werden Poly(al-kandioladipate) wie z.B. Poly(ethandioladipate), Poly(1,4-bu-tandioladipate), Poly(ethandiol-1,4-butandioladipate), Poly(1,6-hexandiol-neopentylglykoladipate) und Poly(1,6-hexandiol-1,4-butandioladipate) und Polycaprolactone.

- Als geeignete Polyester-polyole sind ferner Hydroxylgruppen aufweisende Polycarbonate zu nennen. Derartige hydroxylgruppenhaltige Polycarbonate können beispielsweise hergestellt werden durch Umsetzung der vorgenannten Alkandiole, insbesondere von 1,4-Butandiol und/oder 1,6-Hexandiol, und/oder Dialkylenglykole, wie z.B. Diethylen-glykol, Dipropylenglykol und Dibutylen-glykol, mit Dialkyl- oder Diarylcarbonaten, z.B. Diphenylcarbonat, oder Phosgen.
- Als Hydroxylgruppen aufweisende Polycarbonate werden bevorzugt Polyether-polycarbonatdiole verwendet, die hergestellt werden können durch Polykondensation von
  - al) Polyoxybutylen-glykol mit einem Molekulargewicht von 150 bis 500 oder von
  - a2) Mischungen, die bestehen aus
    - i) mindestens 10 mol-%, vorzugsweise 50 bis 95 mol-% eines Polyoxybutylen-glykols mit einem Molekulargewicht von 150 bis 500 (a1) und
    - ii) weniger als 90 mol-%, vorzugsweise 5 bis 50 mol-% mindestens eines von (al) verschiedenen Polyoxyalky-len-glykols mit einem Molekulargewicht von 150 bis 2.000, mindestens eines Dialkylen-glykols, mindestens eines linearen oder verzweigten Alkandiols mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen und mindestens eines cyclischen

11

Alkandiols mit 5 bis 15 Kohlenstoffatomen oder Mischungen davon

mit Phosgen, Diphenylcarbonat oder Dialkylcarbonaten mit  $C_1$ - bis  $C_4$ -Alkylgruppen.

Zur Herstellung der kompakten oder vorzugsweise zelligen PUElastomeren nach dem erfindungsgemäßen Verfahren können zusätzlich zu den höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen (a)
 gegebenenfalls auch niedermolekulare difunktionelle Kettenverlängerungsmittel (b), niedermolekulare, vorzugsweise trioder tetrafunktionelle Vernetzungsmittel (b) oder Mischungen
aus Kettenverlängerungs- und Vernetzungsmitteln verwendet
werden.

15

20

25

30

35

40

5

Derartige Kettenverlängerungs- und Vernetzungsmittel (b) werden eingesetzt zur Modifizierung der mechanischen Eigenschaf. ten, insbesondere der Härte der PU-Elastomeren. Geeignete Kettenverlängerungsmittel, wie z.B. Alkandiole, Dialkylenglykole und Polyoxyalkylen-glykole, und Vernetzungsmittel, z.B. 3- oder 4-wertige Alkohole und oligomere Polyoxyalkylenpolyole mit einer Funktionalität von 3 bis 4, besitzen üblicherweise Molekulargewichte kleiner als 800, vorzugsweise von 18 bis 400 und insbesondere von 60 bis 300. Als Kettenverlängerungsmittel vorzugsweise verwendet werden Alkandiole mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 2, 4 oder 6 Kohlenstoffatomen, wie z.B. Ethan-, 1,3-Propan-, 1,5-Pentan-, 1,6-Hexan-, 1,7-Heptan-, 1,8-Octan-, 1,9,Nonan-, 1,10-Decandiol und insbesondere 1,4-Butandiol und Dialkylenglykole mit 4 bis 8 Kohlenstoffatomen, wie z.B. Diethylenglykol and Dipropylen-glykol sowie Polyoxyalkylen-glykole. Geeignet sind jedoch auch verzweigtkettige und/oder ungesättigten Alkandiole mit üblicherweise nicht mehr als 12 Kohlenstoffatomen, wie z.B. 1,2-Propandiol, 2-Methyl-, 2,2-Dimethyl-propandiol-1,3, 2-Butyl-2-ethylpropandiol-1,3, Buten-2-diol-1,4 und Butin-2-diol-1,4, Diester der Terephthalsäure mit Glykolen mit 2 bis 4 Kohlenstoffatomen, wie z.B. Terephthalsäure-bisethylenglykol- oder -butandiol-1,4, Hydroxyalkylenether des Hydrochinons oder Resorcins, wie z.B. 1,4-Di-(β-hydroxyethyl)-hydrochinon oder 1,3-Di- $(\beta$ -hydroxyethyl)-resorcin, Alkanolamine mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, wie z.B. Ethanolamin, 2-Aminopropanol und 3-Amino-2,2-dimethylpropanol, N-Alkyldialkanolamine, wie z.B. N-Methyl- und N-

Ethyl-diethanolamin, (cyclo)aliphatische Diamine mit 2 bis 15
Kohlenstoffatomen, wie z.B. Ethylen-, 1,2-, 1,3-Propylen-,
1,4-Butylen- und 1,6-Hexamethylen-diamin, Isophoron-diamin,
1,4-Cyclohexylen-diamin und 4,4'-Diamino-dicyclonexylmethan,

10

15

20

25

30

N-Alkyl- und N,N'-Dialkyl-alkylendiamine wie z.B. N-Methyl-propylendiamin und N,N'-Dimethyl-ethylen-diamin und aromatische Diamine, wie z.B. Methylen-bis(4-amino-3-benzoesäure-methylester), 1,2-Bis-(2-aminophenyl-thio)ethan, Trimethylen-glykol-di-p-aminobenzoat, 2,4- und 2,6-Toluylen-diamin, 3,5-Diethyl-2,4- und -2,6-toluylen-diamin, 4,4'-Diamino-di-phenylmethan, 3,3'-Dichlor-4,4'-diamino-diphenylmethan und primäre ortho-di-, -tri- und/oder -tetraalkylsubstituierte 4,4'-Diamino-diphenylmethane, wie z.B. 3,3'-Di- und 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-diamino-diphenylmethan.

Als mindestens trifunktionelle Vernetzungsmittel, die zweckmäßigerweise zur Herstellung der PU-Gießelastomeren mitverwendet werden, seien beispielhaft genannt: tri- und tetrafunktionelle Alkohole, wie z.B. Glycerin, Trimethylolpropan,
Pentaerythrit und Trihydroxycyclohexane und Tetrahydroxyalkylalkylen-diamine, wie z.B. Tetra-(2-hydroxyethyl)-ethylendiamin oder Tetra-(2-hydroxypropyl)ethylen-diamin sowie
oligomere Polyoxyalkylen-polyole mit einer Funktionalität von
3 bis 4.

Die erfindungsgemäß geeigneten Kettenverlängerungs- und Vernetzungsmittel (b) können einzeln oder in Form von Mischungen verwendet werden. Verwendbar sind auch Gemische aus Kettenverlängerungs- und Vernetzungsmitteln.

Zur Einstellung der Härte der PU-Elastomeren können die Aufbaukomponenten (a) und (b) in relativ breiten Mengenverhältnissen variiert werden, wobei die Härte mit zunehmendem Gehalt an difunktionellen Kettenverlängerungs- und mindestens trifunktionellen Vernetzungsmittel im PU-Elastomeren ansteigt.

In Abhängigkeit von der gewünschten Härte können die erforderlichen Mengen der Aufbaukomponenten (a) und (b) auf einfache Weise experimentell bestimmt werden. Vorteilhafterweise
verwendet werden, bezogen auf das Gewicht der höhermolekularen Polyhydroxylverbindung (a), 5 bis 50 Gew.-% des
Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittels (b), wobei
zur Herstellung von harten PU-Elastomeren vorzugsweise 30 bis
50 Gew.-% eingesetzt werden.

c) Zur Herstellung der kompakten und vorzugsweise mikrozellularen PU-Elastomeren finden erfindungsgemäß zwei organische Polyisocyanate Verwendung, von denen eines aus 1,5-NDI besteht. Als von 1,5-NDI verschiedene aromatische Diisocyanate werden verwendet Toluylen-diisocyanate, z.B. 2,4- und 2,6-TDI

13

5

10

15

20

25

30

und handelsübliche Mischungen, Diphenylmethan-diisocyanate. z.B. 2,4'-, 2,2'- und vorzugsweise 4,4'-MDI und Mischungen aus mindestens zwei der genannten MDI-Isomeren, 3,3'-Dimethyldiphenyl-diisocyanate, z.B. 3,3'-Dimethyl-4,4'-diisocyanato-diphenyl (TODI), 1,2-Diphenylethan-diisocyanate, z.B. 2,4'-, 2,2'- und vorzugsweise 4,4'-DIBDI und Mischungen aus mindestens zwei der genannten DIBDI-Isomeren und Phenylendiisocyanate, vorzugsweise 1,4-PDI (p-Phenylen-diisocyanat; PPDI). Aufgrund seiner guten Verarbeitbarkeit und den damit erzielbaren sehr guten mechanischen Eigenschaften der Elastomeren findet insbesondere 4,4'-MDI in Verbindung mit 1,5-NDI zur Herstellung der kompakten und vorzugsweise mikrozellularen PU-Elastomeren Verwendung. Das Molverhältnis von 1,5-NDI zu den aromatischen Diisocyanaten aus der Gruppe TDI, MDI, TODI, DIBDI und PDI kann über einen breiten Bereich, z.B. 1,5-NDI zu aromatischen Diisocyanaten von 1:0,1 bis 1:10, vorzugsweise von 1:0,11 bis 1:9 und insbesondere 1:1 bis 1:4 variiert werden, ohne daß die statischen und dynamischen Kennwerte sich wesentlich verändern. Bei Verwendung von 1,5-NDI und 4,4'-MDI, der vorzugsweise eingesetzten Kombination, liegt das 1,5-NDI/4,4'-MDI-Molverhältnis zweckmäßigerweise im Bereich von 1:0,1 bis 1:10, vorzugsweise von 1:0,11 bis 1:9 und insbesondere von 1:1 bis 1:4. Die aromatischen Diisocyanate können, falls erforderlich, einzeln aufgeschmolzen und gemischt oder gemischt und gemeinsam aufgeschmolzen und als Schmelze zur Herstellung der PU-Elastomeren verwendet werden oder es kann das feste Diisocyanat in die Schmelze des anderen Diisocyanats eingebracht und dort aufgeschmolzen und gelöst werden. Nach der letztgenannten Verfahrensform wird üblicherweise festes 1,5-NDI (Schmelzpunkt 128,5°C) in eine 4,4'-MDI-Schmelze eingebracht und unter Schmelzen gelöst.

Anstelle der aromatischen Diisocyanate oder im Gemisch mit diesen können zur Herstellung der kompakten und vorzugsweise 35 zelligen PU-Elastomeren auch aliphatische Diisocyanate mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 4 bis 6 Kohlenstoffatomen im verzweigtkettigen oder vorzugsweise linearen Alkylenrest und/oder cycloaliphatische Diisocyanate mit 6 bis 18 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 6 bis 10 Kohlenstoffatomen im gegebenenfalls alkylsubstituierten Cycloalkylenrest 40 verwendet werden. Als aliphatische Diisocyanate beispielhaft genannt seien 1,12-Dodecan-, 2-Ethyl-1,4-butan-, 2-Methyl-1,5-pentan-, 1,4-Butan-diisocyanat und vorzugsweise 1,6-Hexamethylen-diisocyanat (HDI). Als cycloaliphatische 45 Diisocyanate kommen beispielsweise in Betracht: Cyclohexan-1,3- und -1,4-diisocyanat, 2,4- und 2,6-Hexanydrotoluylen-diisocyanat, 4,4'-, 2,4'- und 2,2'- Dicyclohexylmethandiisocyanat und vorzugsweise 1-Isocyanato-3,3,5-tri-methyl-5-isocyanato-methylcyclonexan (Isophoron-diisocyanat, IPDI).

- 5 Bevorzugt sind jedoch Ausführungsformen, bei denen die organischen Polyisocyanate (c) in Form eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren verwendet werden können. Diese können beispielsweise hergestellt werden durch Umsetzung der 1,5-NDI-haltigen Diisocyanatschmelze mit mindestens einer 10 höhermolekularen Polyhydroxylverbindung (a) oder einer Mischung aus (a) und mindestens einem niedermolekularen Kettenverlängerungsmittel und/oder mindestens einem Vernetzungsmittel (b) oder durch stufenweise Umsetzung der 1,5-NDIhaltigen Diisocyanatschmelze mit mindestens einer hönermolekularen Polyhydroxylverbindung (a) und anschließend mit 15 mindestens einem Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel.
- Vorzugsweise verwendet werden jedoch Isocyanatgruppen aufwei-20 sende Prepolymere, die hergestellt werden durch Umsetzung einer Teilmenge oder der Gesamtmenge mindestens einer höhermolekularen Polynydroxylverbindung (a) oder einer Teilmenge oder der Gesamtmenge der Mischung aus (a) und mindestens einem niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernet-25 zungsmittel (b) mit mindestens einem aromatischen Diisocyanat aus der Gruppe TDI, MDI, TODI, DIBDI und PDI, vorzugsweise mit 4,4'-MDI und/oder HDI und/oder IPDI zu einem Urethangruppen, vorzugsweise Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt mit einem NCO-Gehalt von 0,05 bis 30 8,0 Gew.-%, vorzugsweise von 1,2 bis 7,5 Gew.-% und dessen Umsetzung mit 1,5-NDI zum Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren.
- Zur Herstellung der Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisen-35 den Polyadditionsprodukte verwendet man die Aufbaukomponenten (a), gegebenenfalls (b) und (c) vorteilhafterweise in solchen Mengen, daß das Äquivalenzverhältnis der Hydroxylgruppen von (a) oder (a) und (b) zu Isocyanatgruppen der aromatischen Diisocyanate TDI, MDI, TODI, DIBDI und PDI, vorzugsweise 40 4,4'-MDI, und/oder HDI und/oder IPDI 1 : größer als 1 bis 6, vorzugsweise 1:1,01 bis 4 beträgt. Die Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukte werden danach durch Umsetzung mit einer solchen Menge 1,5-NDI, das in einem Schritt oder vorzugsweise portionsweise in mehreren 45 Schritten, vorzugsweise z.B. in 2 Schritten zur Reaktion gebracht werden kann, in das Isocyanatgruppen aufweisende Prepolymere übergeführt, daß das Äguivalenzverhältnis der Hydro-

xylgruppen von (a) oder (a) und (b) zu Isocyanatgruppen von 1,5-NDI 1:0,02 bis 6, vorzugsweise 1:0,1 bis 5 und insbesondere 1:0,2 bis 3 beträgt.

Wie bereits ausgeführt wurde, können zur Herstellung der isocyanatgruppenhaltigen Prepolymeren Mischungen aus (a) und (b)
verwendet werden. Nach einer bevorzugt angewandten Ausführungsform werden die Isocyanatgruppen enthaltenden Prepolymeren jedoch hergestellt durch Umsetzung von ausschließlich höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen (a) ausschließ-

15

- polymeren jedoch hergestellt durch Umsetzung von ausschließ
  lich höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen (a) mit den
  Polyisocyanaten (c), vorzugsweise mit 4,4'-MDI und 1,5-NDI.
  Insbesondere geeignet hierfür sind difunktionelle Polyhydroxylverbindungen mit einem Molekulargewicht von 500 bis
  6.000, vorzugsweise von größer als 800 bis 3.500 und insbesondere von 1.000 bis 3.300, die ausgewählt werden aus der
  Gruppe der Polyester-polyole, der hydroxylgruppenhaltigen
- Bei Verwendung von 4,4'-MDI und 1,5-NDI als aromatische

  Diisocyanate naben sich hierbei Äquivalenzverhältnisse der
  Hydroxylgruppen von (a) und (b), vorzugsweise von ausschließlich (a), zu NCO-Gruppen des 4,4'-MDI zu NCO-Gruppen des
  1,5-NDI von 1 : größer als 1 bis 6:0,02 bis 6 bewährt.

Polycarbonate und Polyoxytetramethylen-glykole.

- Die erfindungsgemäß verwendbaren Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren, die vorzugsweise nach den obengenannten Verfahrensvarianten hergestellt werden, besitzen vorteilhafterweise Isocyanatgehalte von 3,3 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise von 3,5 bis 9 Gew.-%, bezogen auf ihr Gesamtgewicht.
- Zur Herstellung der Isocyanatgruppen enthaltenden Prepolymeren können die höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen (a) oder Mischungen aus (a) und niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmitteln (b) mit den organischen Polyisocyanaten (c), z.B. in Form einer 1,5-NDI-haltigen aromatischen Diisocyanatmischung oder vorzugsweise stufenweise, wobei zunächst mindestens ein aromatisches Diisocyanat aus der Gruppe TDI, MDI, TODI, DIBDI und PDI, vorzugsweise 4,4'-MDI und danach 1,5-NDI eingesetzt wird, bei Temperaturen von 80 bis 160°C, vorzugsweise von 110 bis 150°C, zur Reaktion gebracht werden.
- So können z.B. die Gesamtmenge oder gegebenenfalls Teilmengen 1,5-NDI in einem auf z.B. 110°C temperierten aromatischen Diisocyanat, vorzugsweise 4,4'-MDI, gelöst und zu dieser Mischung die auf z.B. 125°C temperierte Polyhydroxylverbindung (a) und gegebenenfalls Kettenverlängerungs- und/

oder Vernetzungsmittel (b) hinzugefügt werden. Nach dem Durchlaufen der maximalen Reaktionstemperatur, die üblicherweise im Bereich von 130 bis 150°C liegt, können in der Abkühlphase, z.B. bei 120 bis 130°C, gegebenenfalls die restlichen Teilmengen 1,5-NDI hinzugefügt und zur Reaktion gebracht werden.

Nach einer anderen Verfahrensweise, die bevorzugt angewandt wird, kann die Komponente (a) oder eine Mischung aus (a) und (b) z.B. auf 140°C erwärmt und bei dieser Temperatur z.B. das aromatische Diisocyanat, vorzugsweise die gesamte Menge des auf 50°C erwärmten 4,4'-MDI, hinzugefügt werden. Unmittelbar nach der 4,4'-MDI-Zugabe kann das gesamte 1,5-NDI einverleibt oder es können nach und nach Teilmengen 1,5-NDI hinzugefügt werden, wobei es sich als vorteilhaft erwiesen hat, eine Teilmenge 1,5-NDI unmittelbar nach der 4,4'-MDI-Zugabe und die andere(n) Teilmenge(n) in der Abkühlphase der Reaktionsmischung einzuverleiben.

- Nach Erreichen des theoretisch berechneten Isocyanatgehaltes wird die Reaktion beendet. Hierfür sind üblicherweise Reaktionszeiten im Bereich von 15 bis 200 Minuten, vorzugsweise von 40 bis 150 Minuten erforderlich.
- Die Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren können in Gegenwart von Katalysatoren hergestellt werden. Es ist jedoch auch möglich, die Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren in Abwesenheit von Katalysatoren herzustellen und diese der Reaktionsmischung zur Herstellung der PU-Elastomeren einzuverleiben.
  - d) Als Katalysatoren (d) werden zweckmäßigerweise Verbindungen verwendet, die die Reaktion der Hydroxylgruppen enthaltenden Verbindungen der Komponenten (a) und gegebenenfalls (b) mit
- den Polyisocyanaten (c) stark beschleunigen. In Betracht kommen organische Metallverbindungen, vorzugsweise organische Zinnverbindungen, wie Zinn-(II)-salze von organischen Carbonsäuren, z.B. Zinn-(II)-acetat, Zinn-(II)-octoat,
- Zinn-(II)-ethylhexoat und Zinn-(II)laurat und die Dialkylzinn-(IV)-salze von organischen Carbonsäuren, z.B. Dibutylzinndiacetat, Dibutylzinn-dilaurat, Dibutylzinn-maleat und
  Dioctylzinn-diacetat. Die organischen Metallverbindungen werden allein oder vorzugsweise in Kombination mit stark basischen Aminen eingesetzt. Genannt seien beispielsweise
- Amidine, wie 2,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidin, tertiäre Amine, wie Triethylamin, Tributylamin, Dimethylbenzylamin, N-Methyl-, N-Ethyl-, N-Cyclohexylmorpholin, N,N,N',N'-

17

5

10

30

35

Tetraalkyl-alkylendiamine, wie z.B. N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylendiamin, N,N,N',N'-Tetramethyl-butandiamin oder -nexandiamin, Pentamethyl-diethylentriamin, Tetramethyl-diaminoethylether, Bis-(dimethylaminopropyl)-harnstoff, 1,4-Dimethyl-piperazin, 1,2-Dimethylimidazol, 1-Aza-bicyclo-(3,3,0)-octan und vorzugsweise 1,4-Diaza-bicyclo-(2,2,2)-octan und Alkanolaminverbindungen, wie Triethanolamin, Triisopropanolamin, N-Methyl- und N-Ethyl-diethanolamin und Dimethylethanolamin. Vorzugsweise verwendet werden 0,001 bis 3 Gew.-%, insbesondere 0,01 bis 1 Gew.-% Katalysator bzw. Katalysator-kombination bezogen auf das Gewicht der Aufbaukomponenten (a), (c) und gegebenenfalls (b).

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren können in Abwesenheit e) 15 von Feuchtigkeit sowie physikalisch oder chemisch wirkenden Treibmitteln kompakte PU-Elastomere, wie z.B. PU-Gießelastomere hergestellt werden. Vorzugsweise angewandt wird das Verfahren jedoch zur Herstellung von zelligen, vorzugsweise mikrozellularen PU-Elastomeren. Als Treibmittel (e) findet 20 hierfür Wasser Verwendung, das mit den organischen Polyisocyanaten und vorzugsweise Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren (a) in situ unter Bildung von Kohlendioxid und Aminogruppen reagiert, die ihrerseits mit den Isocyanatprepolymeren zu Harnstoffgruppen weiterreagieren und hierbei als 25 Kettenverlängerungsmittel wirken.

Da die Aufbaukomponenten (a) und gegebenenfalls (b) aufgrund der Herstellung und/oder chemischen Zusammensetzung Wasser aufweisen können, bedarf es in manchen Fällen keiner separaten Wasserzugabe zu den Aufbaukomponenten (a) und gegebenenfalls (b) oder der Reaktionsmischung. Sofern jedoch der Polyurethan-Formulierung zusätzlich Wasser einverleibt werden muß zur Erzielung des gewünschten Raumgewichts, wird dieses üblicherweise in Mengen von 0,001 bis 3,0 Gew.-%, vorzugsweise von 0,01 bis 2,0 Gew.-% und insbesondere von 0,2 bis 1,2 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Aufbaukomponente (a) bis (c), verwendet.

Als Treibmittel (e) können anstelle von Wasser oder vorzugsweise in Kombination mit Wasser auch niedrigsiedende Flüssigkeiten, die unter dem Einfluß der exothermen Polyadditionsreaktion verdampfen und vorteilhafterweise einen Siedepunkt
unter Normaldruck im Bereich von -40 bis 120°C, vorzugsweise
von 10 bis 90°C besitzen, oder Gase als physikalisch wirkende
Treibmittel oder chemisch wirkende Treibmittel eingesetzt
werden.

Die als Treibmittel geeigneten Flüssigkeiten der oben genannten Art und Gase können z.B ausgewählt werden aus der Gruppe der Alkane wie z.B. Propan, n- und iso-Butan, n- und iso-Pentan und vorzugsweise der technischen Pentangemische, Cyclo-5 alkane und Cycloalkene wie z.B. Cyclobutan, Cyclopenten, Cyclohexen und vorzugsweise Cyclopentan und/oder Cyclohexan, Dialkylether, wie z.B. Dimethylether, Methylethylether oder Diethylether, tert.-Butylmethylether, Cycloalkylenether, wie z.B. Furan, Ketone, wie z.B. Aceton, Methylethylketon, 10 Acetale und/oder Ketale, wie z.B. Formaldehyddimethylacetal, 1,3-Dioxolan und Acetondimethylacetal, Carbonsäureester, wie z.B. Ethylacetat, Methylformiat und Ethylen-Acrylsäuretertiärbutylester, tertiäre Alkohole, wie z.B. tertiär Butanol, Fluoralkane, die in der Trophosphäre abgebaut werden und des-15 halb für die Ozonschicht unschädlich sind, wie z.B. Trifluormethan, Difluormethan, Difluorethan, Tetrafluorethan und Heptafluorethan, Chloralkane, wie z.B. 2-Chlorpropan, und Gase, wie z.B. Stickstoff, Kohlenmonoxid und Edelgase wie z.B. Helium, Neon und Krypton und analog Wasser chemisch wir-20 kende Treibmittel wie Carbonsäuren, wie z.B. Ameisensäure, Essigsäure und Propionsäure.

Von den als Treibmittel (e) geeigneten, bezüglich NCO-Gruppen inerten Flüssigkeiten werden vorzugsweise Alkane mit 4 bis 8 C-Atomen, Cycloalkane mit 4 bis 6 C-Atomen oder Mischungen mit einem Siedepunkt von -40 bis 50°C unter Atmosphärendruck aus Alkanen und Cycloalkanen verwendet. Insbesondere eingesetzt werden C<sub>5</sub>-(Cyclo)alkane wie z.B. n-Pentan, iso-Pentane und Cyclopentan und ihre technischen Mischungen.

30

35

40

45

25

Als Treibmittel geeignet sind ferner Salze, die sich thermisch zersetzen, wie z.B. Ammoniumbicarbonat, Ammoniumcarbamat und/oder Ammoniumsalze organischer Carbonsäuren, wie z.B. die Monoammoniumsalze der Malonsäure, Borsäure, Ameisensäure oder Essigsäure.

Die zweckmäßigste Menge an festen Treibmitteln, niedrigsiedenden Flüssigkeiten und Gasen, die jeweils einzeln oder in Form von Mischungen, z.B. als Flüssigkeits- oder Gasmischungen oder als Gas-Flüssigkeitsmischungen eingesetzt werden können, hängt von der Dichte ab, die man erreichen will und der eingesetzten Menge an Wasser. Die erforderlichen Mengen können durch einfache Handversuche leicht ermittelt werden. Zufriedenstellende Ergebnisse liefern üblicherweise Feststoffmengen von 0,5 bis 35 Gew.-Teilen, vorzugsweise von 2 bis 15 Gew.-Teilen, Flüssigkeitsmengen von 1 bis 30 Gew.-Teilen, vorzugsweise von 3 bis 18 Gew.-Teilen und/oder Gas-

19

mengen von 0.01 bis 80 Gew.-Teilen, vorzugsweise von 10 bis 35 Gew.-Teilen, jeweils bezogen auf das Gewicht der Aufbaukomponenten (a), (c) und gegebenenfalls (b). Die Gasbeladung mit z.B. Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und/oder Helium kann sowohl über die hönermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel (b) als auch über die Polyisocyanate (c) oder über (a) und (c) und gegebenenfalls (b) erfolgen.

. .

Als Treibmittel keine Anwendung finden, wie bereits ausgeführt wurde, Perfluorchlorkohlenwasserstoffe.

5

15

f) Der Reaktionsmischung zur Herstellung der kompakten und vorzugsweise zelligen PU-Elastomeren können gegebenenfalls auch noch Zusatzstoffe (f) einverleibt werden. Genannt seien beispielsweise oberflächenaktive Substanzen, Schaumstabilisatoren, Zellregler, Füllstoffe, Flammschutzmittel, Keimbildungsmittel, Oxidationsverzögerer, Stabilisatoren, Gleitund Entformungshilfsmittel, Farbstoffe und Pigmente.

20 Als oberflächenaktive Substanzen kommen z.B. Verbindungen in Betracht, welche zur Unterstützung der Homogenisierung der Ausgangsstoffe dienen und gegebenenfalls auch geeignet sind, die Zellstruktur zu regulieren. Genannt seien beispielsweise Emulgatoren, wie z.B. die Natriumsalze von Ricinusölsulfaten 25 oder von Fettsäuren sowie Salze von Fettsäuren mit Aminen, z.B. Olsaures Diethylamin, stearinsaures Diethanolamin, ricinolsaures Diethanolamin, Salze von Sulfonsäuren, z.B. Alkali- oder Ammoniumsalze von Dodecylbenzol- oder Dinaphthylmethandisulfonsäure und Ricinolsäure; Schaum-30 stabilisatoren, wie Siloxan-Oxalkylen-Mischpolymerisate und andere Organopolysiloxane, oxethylierte Alkylphenole, oxethylierte Fettalkohole, Paraffinöle, Ricinusöl- bzw. Ricinolsäureester, Türkischrotöl und Erdnußöl und Zellregler, wie Paraffine, Fettalkohole und Dimethylpolysiloxane. Zur 35 Verbesserung der Emulgierwirkung, der Zellstruktur und/oder deren Stabilisierung eignen sich ferner oligomere Polyacrylate mit Polyoxyalkylen- und Fluoralkanresten als Seitengruppen. Die oberflächenaktiven Substanzen werden üblicherweise in Mengen von 0,01 bis 5 Gew.-Teilen, bezogen auf 40 100 Gew.-Teile der höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen (a) angewandt.

Als Füllstoffe, insbesondere verstärkend wirkende Füllstoffe, sind die an sich bekannten, üblichen organischen und anorganischen Füllstoffe, Verstärkungsmittel und Beschwerungsmittel zu verstehen. Im einzelnen seien beispielhaft genannt: anorganische Füllstoffe wie silikatische Mineralien, beispiels-

25

weise Schichtsilikate wie Antigorit, Serpentin, Hornblenden, Amphibole, Chrisotil, Talkum; Metalloxide, wie Kaolin, Aluminiumoxide, Aluminiumsilikat, Titanoxide und Eisenoxide, Metallsalze wie Kreide, Schwerspat und anorganische Pigmente, wie Cadmiumsulfid, Zinksulfid sowie Glaspartikel. Als organische Füllstoffe kommen beispielsweise in Betracht: Ruß, Melamin, Blähgraphit, Kollophonium, Cyclopentadienylharze und Pfropfpolymerisate.

- Als verstärkend wirkende Füllstoffe finden vorzugsweise Anwendung Fasern, beispielsweise Kohlefasern oder insbesondere Glasfasern, besonders dann, wenn eine hohe Wärmeformbeständigkeit oder sehr hohe Steifigkeit gefordert wird, wobei die Fasern mit Haftvermittlern und/oder Schlichten ausgerüstet sein können. Geeignete Glasfasern, z.B. auch in Form von Glasgeweben, -matte, -vliesen und/oder vorzugsweise Glasseidenrovings oder geschnittener Glasseide aus alkaliarmen E-Glasern mit einem Durchmesser von 5 bis 200 µm, vorzugsweise 6 bis 15 µm eingesetzt werden, weisen nach ihrer Einarbeitung in die Formmassen im allgemeinen eine mittlere Faserlänge von 0,05 bis 1 mm, vorzugsweise von 0,1 bis 0,5 mm auf.
  - Die anorganischen und organischen Füllstoffe können einzeln oder als Gemische verwendet werden und werden der Reaktionsmischung üblicherweise in Mengen von 0,5 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Aufbaukomponenten (a) bis (c), einverleibt.
- Geeignete Flammschutzmittel sind beispielsweise Trikresylpnosphat, Tris-(2-chlorethyl)phosphat, Tris-(2-chlorpropyl)phosphat, Tris-(1,3-dichlorpropyl)phosphat,
  Tris-(2,3-dibrompropyl)phosphat und Tetrakis-(2-chlorethyl)-ethylendiphosphat.
- Außer den bereits genannten halogensubstituierten Phosphaten können auch anorganische Flammschutzmittel wie roter Phosphor, Aluminiumoxidhydrat, Antimontrioxid, Arsentrioxid, Ammoniumpolyphosphat und Calciumsulfat oder Cyanursäurederivate, wie z.B. Melamin oder Mischungen aus mindestens
- zwei Flammschutzmitteln, wie z.B. Ammoniumpolyphosphaten und Melamin sowie gegebenenfalls Stärke und/oder Blähgraphit zum Flammfestmachen der erfindungsgemäß hergestellten PU-Elastomeren verwendet werden. Im allgemeinen hat es sich als zweckmäßig erwiesen, 5 bis 50 Gew.-Teile, vorzugsweise 5 bis
- 45 25 Gew.-Teile der genannten Flammschutzmittel oder

21

-mischungen für jeweils 100 Gew.-Teile der Aufbaukomponenten (a) bis (c) zu verwenden.

Als Keimbildungsmittel können z.B. Talkum, Calciumfluorid,

Natriumphenylphosphinat, Aluminiumoxid und feinteiliges Polytetrafluorethylen in Mengen bis zu 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Aufbaukomponenten (a) bis (c), eingesetzt werden.

Geeignete Oxidationsverzögerer und Wärmestabilisatoren, die den erfindungsgemäßen PU-Elastomeren zugesetzt werden können, sind beispielsweise Halogenide von Metallen der Gruppe I des periodischen Systems, z.B. Natrium-, Kalium-, Lithium-Halogenide, gegebenenfalls in Verbindung mit Kupfer-(I)-Halogeni-

den, z.3. Chloriden, Bromiden oder Todiden, sterisch gehinderte Phenole, Hydrochinone, sowie substituierte Verbindungen dieser Gruppen und Mischungen davon, die vorzugsweise in Konzentration bis zu 1 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Aufbaukomponenten (a) bis (c), verwendet werden.

20

30

35

Beispiele für UV-Stabilisatoren sind verschiedene substituierte Resorcine, Salicylate, Benzotriazole und Benzopnenone sowie sterisch gehinderte Amine, die im allgemeinen in Mengen bis zu 2,0 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Aufbau-

25 komponenten (a) bis (c), eingesetzt werden.

Gleit- und Entformungsmittel, die in der Regel ebenfalls in Mengen bis zu 1 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Aufbaukomponenten (a) bis (c), zugesetzt werden, sind Stearinsäuren, Stearylalkohol, Stearinsäureester und -amide sowie die Fettsäureester des Pentaerythrits.

Ferner können organische Farbstoffe, wie Nigrosin, Pigmente, z.B. Titandioxid, Cadmiumsulfid, Cadmiumsulfidselenid, Phthalocyanine, Ultramarinblau oder Ruß zugesetzt werden.

Nähere Angaben über die oben genannten anderen üblichen Hilfs- und Zusatzstoffe sind der Fachliteratur, beispiels- weise der Monographie von J.H. Saunders und K.C. Frisch "High Polymers", Band XVI, Polyurethanes, Teil 1 und 2, Verlag Interscience Publishers 1962 bzw. 1964, oder dem Kunststoff- Handbuch, Polyurethane, Band VII, Carl-Hanser-Verlag, München, Wien, 1., 2. und 3. Auflage, 1966, 1983 und 1993 zu entnehmen.

Zur Herstellung der kompakten oder vorzugsweise zelligen PU-Elastomeren können in Gegenwart oder Abwesenheit von Katalysatoren (d), physikalisch wirkenden Treibmitteln (e) und Zusatzstoffen (f), die höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen (a), gegebenenfalls niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel (b) sowie gegebenenfalls die chemisch wirkenden Treibmittel, vorzugsweise Wasser und organischen Polyisocyanate (c) oder vorzugsweise die isocyanatgruppenhaltigen Prepolymeren aus (a), (b) und (c) oder vorzugsweise aus (a) und (c) und

10 Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel (b), Mischungen aus Teilmengen (a) und (b), Mischungen aus Teilmengen (a) und (b), Mischungen aus Teilmengen (a), (b) und Wasser oder vorzugsweise Mischungen aus (b) und Wasser oder Wasser in solchen Mengen zur Umsetzung gebracht werden, daß das Äquivalenzverhältnis von NCO-Gruppen der Polyisocyanate (c) oder 15 isocyanatgruppenhaltigen Prepolymeren zur Summe der reaktivon

15 isocyanatgruppenhaltigen Prepolymeren zur Summe der reaktiven Wasserstoffe der Komponenten (a) und gegebenenfalls (b) sowie gegebenenfalls der chemisch wirkenden Treibmittel 0,8 bis 1,2 : 1, vorzugsweise 0,95 bis 1,15 : 1 und insbesondere 1,00 bis 1,05 : 1 beträgt.

20

Die kompakten oder vorzugsweise zelligen PU-Elastomeren können nach den in der Literatur beschriebenen Verfahren, wie z.B. dem one shot- oder vorzugsweise Prepolymer-Verfahren, mit Hilfe bekannter Mischvorrichtungen hergestellt werden.

25

Zur Herstellung der kompakten PU-Elastomeren können die Ausgangskomponenten in Abwesenheit von Treibmitteln (e) üblicherweise bei einer Temperatur von 80 bis 160°C, vorzugsweise von 110 bis 150°C homogen gemischt, die Reaktionsmischung in ein offenes, gegebe-

- 30 nenfalls temperiertes Formwerkzeug eingebracht und aushärten gelassen werden. Zur Bildung von zelligen PU-Elastomeren können die Aufbaukomponenten in gleicher Weise in Gegenwart von Treibmittel, vorzugsweise Wasser, gemischt und in das gegebenenfalls temperierte Formwerkzeug eingefüllt werden. Nach der Befüllung wird
- 35 das Formwerkzeug geschlossen und die Reaktionsmischung unter Verdichtung, z.B. mit einem Verdichtungsgrad von 1,1 bis 8, vorzugsweise von 1,2 bis 6 und insbesondere von 2 bis 4 zur Bildung von Formkörpern aufschäumen gelassen. Sobald die Formkörper eine ausreichende Festigkeit besitzen, werden diese entformt. Die Ent-
- 40 formzeiten sind u.a. abhängig von der Formwerkzeugtemperatur, -geometrie und der Reaktivität der Reaktionsmischung und liegen üblicherweise in einem Bereich von 10 bis 60 Minuten.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten kompakten 45 PU-Elastomeren besitzen ohne Füllstoff eine Dichte von 1,0 bis 1,4 g/cm³, vorzugsweise von 1,1 bis 1,25 g/cm³, wobei Füllstoffe enthaltende Produkte üblicherweise eine Dichte größer als

23

1.2 g/cm<sup>3</sup> aufweisen. Die zelligen PU-Elastomeren zeigen Dichten von 0,2 bis 1,1 g/cm<sup>3</sup>, vorzugsweise von 0,35 bis 0,80 g/cm<sup>3</sup>.

Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten PU-Elasto5 meren finden Verwendung zur Herstellung von Formkörpern, vorzugsweise für den Maschinenbau und den Verkehrsmittelsektor. Die zelligen PU-Elastomeren eignen sich insbesondere zur Herstellung von
Dämpfungs- und Federelementen z.B. für Verkehrsmittel, vorzugsweise Kraftfahrzeuge, Puffern und Deckschichten.

10

Beispiele

Vergleichsbeispiel I

15 a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 1,5-NDI-Basis

1.000 Gew.-Teile (0.5 mol) eines Poly(ethandiol(0.5 mol)-1.4-butandiol(0.5 mol)-adipats(1 mol)) mit einem durchschnittli-

chen Molekulargewicht von 2.000 (errechnet aus der experimentell ermittelten Hydroxylzahl) wurden auf 140°C erwärmt und bei dieser Temperatur mit 240 Gew.-Teilen (1,14 mol) festem 1,5-NDI unter intensivem Rühren versetzt und zur Reaktion gebracht.

25

30

Man erhielt ein Prepolymeres mit einem NCO-Gehalt von 4,32 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 2.800 mPa·s (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter der Firma Haake, mit dem auch die Viskositäten der folgenden Vergleichsbeispiele und Beispiele gemessen wurden.).

b) Herstellung zelliger Formteile 🦠

Vernetzerkomponente, die bestand aus

35

- 20,7 Gew.-Teilen 2,2',6,6'-Tetraisopropyldiphenyl-carbodiimid,
- 2,9 Gew.-Teilen eines Gemisches aus ethoxylierter Ol- und Ricinolsäure mit durchschnittlich 9 Oxyethyleneinheiten.
- 3,8 Gew.-Teilen des Monoethanolaminsalzes der n-Alkylbenzolsulfonsäure mit  $C_9$ - bis  $C_{15}$ -Alkylresten,
- 36,3 Gew.-Teilen Natriumsalz von sulfatiertem Ricinusöl,
- 36.3 Gew.-Teilen Wasser und

45

- 0.03 Gew.-Teilen einer Mischung aus
  30 Gew.-% Pentamethyl-diethylentriamin und
  70 Gew.-% N-Methyl-N'-(dimethylaminomethyl)-piperazin.
- 5 100 Gew.-Teile des auf 90°C temperierten Isocyanatprepolymeren, hergestellt nach Vergleichsbeispiel Ia, wurden mit 2,4 Gew.-Teilen der Vernetzerkomponenten ca. 8 Sekunden lang intensiv gerührt. Die Reaktionsmischung wurde danach in ein auf 80°C temperiertes, verschließbares, metallisches Form-
- werkzeug eingefüllt, das Formwerkzeug verschlossen und die Reaktionsmischung aushärten gelassen. Nach 25 Minuten wurde der mikrozellulare Formkörper entformt und zur thermischen Nachhärtung bei 110°C 16 Stunden getempert.

#### 15 Vergleichsbeispiel II

- a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI-Basis
- Man verfuhr analog den Angaben des Vergleichsbeispiels Ia, verwendete jedoch anstelle von 1,5-NDI 380 Gew.-Teile (1,52 mol) auf 50°C temperiertes 4,4'-MDI.
- Man erhielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 6,19 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 1.600 mPas (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).
  - b) Herstellung einer zelligen Prüfplatte
- 100 Gew.-Teile des Prepolymeren nach Vergleichsbeispiel IIa und 3,42 Gew.-Teile der Vernetzerkomponente nach Vergleichsbeispiel Ib wurden analog den Angaben des Vergleichsbeispiels I umgesetzt und die Reaktionsmischung zu Prüfplatten geformt. Die Reaktionsmischung ließ sich nicht zu
- 35 Prüffedern für die dynamische Prüfung vérarbeiten.

25

#### Vergleichsbeispiel III

a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI-Basis

5

Eine Mischung aus 1.000 Gew.-Teilen des in Vergleichsbeispiel I beschriebenen Poly(ethandiol-1,4-butandioladipats) und 3 Gew.-Teilen Trimethylolpropan wurde analog den Angaben von Vergleichsbeispiel II mit 380 Gew.-Teilen (1,52 mol) auf 50°C temperiertem 4,4'-MDI umgesetzt.

10 50°C temperiertem 4,4'-MDI umgesetzt.

Man ernielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 5,80 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 1.750 mPas (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).

4 - 1 9 75

15

30

35

b) Herstellung zelliger Formteile

Aus 100 Gew.-Teilen des Prepolymeren nach Vergleichsbeispiel IIIa und 3,1 Gew.-Teilen der Vernetzerkomponente nach Vergleichsbeispiel Ib wurden analog den Angaben des Vergleichsbeispiels I Formkörper hergestellt.

#### Vergleichsbeispiel IV

25 a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf TODI-Basis

Man verfuhr analog den Angaben des Vergleichsbeispiels Ia, verwendete jedoch anstelle von 1,5-NDI 290 Gew.-Teile (1,097 mol) 3,3'-Dimethyl-4,4'-biphenyl-diisocyanat (Tolidin-diisocyanat (TODI)).

Man erhielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 3,76 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 5.100 mPa·s (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).

b) Herstellung zelliger Formteile

Aus 100 Gew.-Teilen des Prepolymeren nach Vergleichsbeispiel IVa und 2,07 Gew.-Teilen der Vernetzerkomponente
nach Vergleichsbeispiel Ib wurden analog den Angaben des
Vergleichsbeispiels I Formkörper hergestellt, die erst nach
einer Formstandzeit von 40 Minuten entformt und zur thermischen Nachhärtung bei 110°C 16 Stunden getempert wurden.

#### Beispiel 1

a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI/1,5-NDI-Basis

5

- 1.000 Gew.-Teile (0,5 mol) eines Poly(ethandiol(0,5 mol)-1,4-butandiol(0,5 mol)-adipats(1 mol)) mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 2.000 (errechnet aus der experimentell ermittelten Hydroxylzahl) wurden auf 140°C erwärmt,
- unter intensivem Rühren 190 Gew.-Teile (0,76 mol) auf 50°C temperiertes 4,4'-MDI und unmittelbar danach 80 Gew.-Teile (0,38 mol) festes 1,5-NDI hinzugefügt und zur Reaktion gebracht. Nach einer Reaktionszeit von ca. 30 Minuten erhielt man ein Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisendes Polyaddi-
- tionsprodukt mit einem NCO-Gehalt von 4.1 Gew.-%, das bei 120°C mit zusätzlichen 80 Gew.-Teilen (0.38 mol) festem 1.5 NDI umgesetzt und in ca. 40 Minuten unter Rühren auf 90°C abgekühlt wurde.
- Man erhielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 6,27 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 3.200 mPa·s (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).
  - b) Herstellung zelliger Formkörper

25

35

100 Gew.-Teile des auf 90°C temperierten Isocyanatprepolymeren auf 4.4'-MDI/1.5-NDI-Basis, hergestellt nach Beispiel 1a, wurden unter intensivem Rühren mit 3,48 Gew.-Teilen der Vernetzerkomponente, hergestellt nach Vergleichs-

30 beispiel Ib, gemischt.

lang getempert.

Nach einer Rührzeit von ca. 8 Sekunden wurde die Reaktionsmischung in ein auf 80°C temperiertes, verschließbares, metallisches Formwerkzeug eingefüllt, das Formwerkzeug verschlossen und die Reaktionsmischung aushärten gelassen. Nach 25 Minuten Formstandzeit wurde der mikrozellulare Formkörper entformt und zur thermischen Nachhärtung bei 110°C 16 Stunden

#### 40 Beispiel 2

- a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI/1,5-NDI-Basis
- Man verfuhr analog den Angaben des Beispiels 1, versetzte jedoch die 1.000 Gew.-Teile (0,5 mol) des Poly(ethan-diol-1,4-butandiol-adipats) zunächst mit 285 Gew.-Teilen

27

- (1,14 mol) 4,4'-MDI und unmittelbar danach mit 40 Gew-Teilen (0,19 mol) 1,5-NDI.
- Nach einer Reaktionszeit von ca. 30 Minuten fügte man zu dem 5 erhaltenen Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt, das einen NCO-Gehalt von 5,2 Gew.-% besaß, weitere 40 Gew.-Teile (0,19 mol) 1,5-NDI.
- Man erhielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 6,24 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 1.800 mPa·s (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).
  - b) Herstellung zelliger Formkörper
- Die Herstellung der zelligen Formkörper erfolgte unter Verwendung des Prepolymeren nach Beispiel 2a analog den Angaben des Beispiels 1b.

Beispiel 3

20

- a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI/1,5-NDI-Basis
- Man verfuhr analog den Angaben des Beispiels 1, versetzte jedoch die 1.000 Gew.-Teile (0,5 mol) des Poly(ethandiol-1,4-butandiol-adipats) zunächst mit 285 Gew.-Teilen (1,14 mol) 4,4'-MDI und unmittelbar danach mit 80 Gew-Teilen (0,381 mol) 1,5-NDI.
- Nach einer Reaktionszeit von ca. 60 Minuten in einem Temperaturbereich von 160 bis 90°C erhielt man ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 6,17 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 1.800 mPa·s (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).

35

b) Herstellung zelliger Formkörper

Die Herstellung der zelligen Formkörper erfolgte unter Verwendung des Prepolymeren nach Beispiel 2a analog den Angaben des Beispiels 1b.

#### Beispiel 4

Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI/1,5-NDI-Basis

5

40 Gew.-Teile (0.19 mol) festes 1.5-NDI wurden in 285 Gew.-Teilen (1,14 mol) auf 110°C erwärmtes 4,4'-MDI gelöst. Zu dieser Lösung fügte man unter intensivem Rühren portionsweise in einem Zeitraum von 7 Minuten 1.000 Gew.-Teile (0,5 mol) des in Beispiel la genannten, auf 125°C temperierten

10 Poly(ethandiol-1,4-butandiol-adipats).

Nach einer Reaktionszeit von ca. 35 Minuten bei 120 bis 120°C erhielt man ein Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisendes Polyadditionsprodukt mit einem NCO-Gehalt von 5,2 Gew.-%, das 15 mit weiteren 40 Gew.-Teilen (0,19 mol) festem 1,54NDI umgesetz: wurde. Nach einer Reaktionszeit von ca. 70 Minuten bei 100 bis 120°C ließ man die Reaktionsmischung auf 90°C abküh-

20

Man erhielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 6,17 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 2.100 mPas (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).

25 b) Herstellung zelliger Formkörper

Die Herstellung der zelligen Formkörper erfolgte unter Verwendung des Prepolymeren nach Beispiel 4a analog den Angaben des Beispiels 1b.

30

#### Beispiel 5

Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI/1,5-NDI-Basis

35

Man verfuhr analog den Angaben des Beispiels 1, versetzte jedoch die 1.000 Gew.-Teile (0,5 mol) des Poly(ethandiol-1,4butandiol-adipats) zunächst mit 304 Gew.-Teilen (1,22 mol) 4,4'-MDI und unmittelbar danach mit 32 Gew-Teilen (0,152 mol) 1,5-NDI.

40

Zu dem erhaltenen Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt, das einen NCO-Gehalt von 5,4 Gew.-% besaß, fügre man weitere 32 Gew.-Teile (0,152 mol) 1,5-NDI.

29

Man erhielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 6,20 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 1.900 mPa·s (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).

5 b) Herstellung zelliger Formkörper

Die Herstellung der zelligen Formkörper erfolgte unter Verwendung des Prepolymeren nach Beispiel 5a analog den Angaben des Beispiels 1b.

10

Beispiel 6

a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI/1,5-NDI-Basis

15

20

Man verfuhr analog den Angaben des Beispiels 1, versetzte jedoch die 1.000 Gew.-Teile (0,5 mol) des Poly(ethan-diol-1,4-butandiol-adipats) zunächst mit 342 Gew.-Teilen (1,37 mol) 4,4'-MDI und unmittelbar danach mit 16 Gew.-Teilen (0,076 mol) 1,5-NDI.

Zu dem erhaltenen Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt, das einen NCO-Gehalt von 5,8 Gew.-% besaß, fügte man 16 Gew.-Teile (0,076 mol) 1,5-NDI.

25

Man érhielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 6.14 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 1.700 mPa·s (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).

30 b) Herstellung zelliger Formkörper

Die Herstellung der zelligen Formkörper erfolgte unter Verwendung des Prepolymeren nach Beispiel 6a analog den Angaben des Beispiels 1b.

35

Beispiel 7

a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI/1,5-NDI-Basis

40

Man verfuhr analog den Angaben des Beispiels 1, versetzte jedoch die 1.000 Gew.-Teile (0,5 mol) des Poly(ethandiol-1,4-butandiol-adipats) zunächst mit 265 Gew.-Teilen (1,06 mol) 4,4'-MDI und danach mit 37 Gew-Teilen (0,176 mol) 1,5-NDI.

Zu dem ernaltenen Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt, das einen NCO-Gehalt von 4,7 Gew.-% besaß, fügte man weitere 37 Gew.-Teile (0,176 mol) 1,5-NDI.

- Man erhielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 5,58 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 2.500 mPa·s (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).
- b) Herstellung zelliger Formkörper

10

Aus 100 Gew.-Teilen des Prepolymeren nach Beispiel 7a und 3.08 Gew.-Teilen der Vernetzerkomponente nach Vergleichsbeispiel Ib wurden analog den Angaben des Beispiels 1b Formkörper hergestellt.

15

Beispiel 8

a) Herstellung eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren auf 4,4'-MDI/1,5-NDI-Basis

20

25

30

Man verfuhr analog den Angaben des Beispiels 7, verwendete jedoch anstelle des Poly(ethandiol-1,4-butandiol-adipats) 1.000 Gew.-Teile (0,5 mol) eines Poly(1,4-butandiol(1 mol)-1,6-hexandiol(1 mol)-adipats(2 mol)) mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 2.000 (errechnet aus der experimentell ermittelten Hydroxyzahl).

Man erhielt ein Prepolymer mit einem NCO-Gehalt von 5,48 Gew.-% und einer Viskosität bei 90°C von 3.200 mPa·s (gemessen mit einem Rotationsviskosimeter).

- b) Herstellung zelliger Formkörper
- Aus 100 Gew.-Teilen des Prepolymeren nach Beispiel 8a und 3,02 Gew.-Teilen der Vernetzerkomponente nach Vergleichsbeispiel Ib wurden analog den Angaben des Beispiels 1b Formkörper hergestellt.

An den nach Angaben der Vergleichsbeispiele Ib bis IVb und Bei-40 spiele 1b bis 8b hergestellten zelligen Formteilen wurden die statischen und dynamischen mechanischen Eigenschaften der mikrozellularen PU-Elastomeren gemessen.

Die statischen mechanischen Eigenschaften wurden anhand der Zug-45 festigkeit nach DIN 53 571, der Bruchdehnung nach DIN 53 571, der Weiterreißfestigkeit nach DIN 53 515 und dem Druckverformungsrest bei 80°C in Abwandlung zur DIN 53 572 unter Verwendung von 18 mm hohen Abstandsstücken und Prüfkörpern mit einer Grundfläche von  $40 \times 40$  mm und einer Höhe von  $30 \pm 1$  mm gemessen. Die Berechnung des Druckverformungsrestes (DVR) erfolgte nach der Gleichung

5

$$DVR = \frac{HO - H_2}{HO - H_1} \cdot 100 \ [\%]$$

in der bedeutet

10

Ho die ursprüngliche Höhe des Prüfkörpers in mm,

 $H_1$  die Höhe des Prüfkörpers in verformten Zustand in mm und

H<sub>2</sub> die Höhe des Prüfkörpers nach der Entspannung in mm.

15 Die dynamische mechanischen Eigenschaften werden bestimmt anhand der Wegzunahme (WZ) bei maximaler Krafteinwirkung und dem Setzbetrag (SB) (Figur). Der Formkörper zur Messung des Setzbetrages bestand aus einer zylinderischen Prüffeder mit 3 Segmenteinschnürungen mit einer Höhe von 100 mm, einem Außendurchmesser von

20 50 mm und einem Innendurchmesser von 10 mm. Nach Belastung der Feder über 100.000 Lastwechsel mit einer Kraft von 6 kN und einer Frequenz von 1,2 Hz wird der SB gemessen als Differenz zwischen Ausgangs- und Endwert der Prüffederhöhe und angegeben in Prozent. Der Setzbetrag ist ein Maß für die bleibende Verformung des zel-

25 ligen PU-Elastomeren während des Dauerschwingversuches. Je kleiner dieser Setzbetrag ist, desto größer ist die dynamische Leistungsfähigkeit des Materials.

Die Ermittlung der Höhe H<sub>R</sub> zur Bestimmung des Setzbetrages nach 30 dynamischer Prüfung erfolgt nach Aufnahme der Kennlinie der Feder: H<sub>0</sub> ist die Ausgangshöhe; der Formkörper wird 3x mit maximaler Kraft vorgedrückt (gemäß Kennlinien maximal Kraft) dann im 4. Zyklus die Kennlinie aufgenommen mit V=50 mm/min. Eindrückgeschwindigkeit. Nach 10 min. wird H<sub>1</sub> bestimmt; das ist die Höhe des Bauteils nach Aufnahme der Kennlinie. Erst danach startet die dynamische Prüfung.

 $H_R$  = Resthöhe nach dynamischer Prüfung gemessen nach 24 h Lagerung bei 23°C/50 % rel. Luftfeuchte nach Ende der dynamischen Prüfung.

40 Als Bezugspunkt (=Ausgangshöhe) zur Ermittlung des permanenten Setzbetrages nach dynamischer Prüfung wird aber H<sub>0</sub>, die Höhe der Feder in völlig "neuwertigem" Zustand, ohne jede Kompression, genommen:

$$SB = \frac{H_0 - H_R}{H_0} \times 100 \ [\%]$$

Die dynamische Prüfung wird ohne zusätzliche Kühlung in einem klimatisierten Raum bei 23°C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit durchgeführt. Die an den Prüfkörpern gemessenen mechanischen Eigenschaften sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt.

Statische und dynamische mechanische Eigenschaften der zelligen PU-Elastomeren gemäß Vergleichsbeispielen I bis IV und Beispielen 1 bis 8 Tabelle

Socyanat	Beispiel Vergleichs· beispiel	I	11	III	11	1	. 2	3	4	5	9	7.	80
2.800 1.600 1.750 5.100 3.200 1.800 1.800 2.100 1.900 1.700 chanische Eigenschaften  2.800 43 20 18 15 15 12 14 14 20  3.6 4.5 4.3 3.5 4.7 5.2 4.5 4.3 4.6 4.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	Isocyanat. prepolymer Diisocyanat. basis	NDI	MDI	MDI	TOD1	1 MD1/ 1 ND1						3 MDI/ 1 NDI	3 MDI/ 1 NDI
2.800   1.600   1.750   5.100   3.200   1.800   1.800   2.100   1.900   1.700	NCO-Gelial t [%]	4,32	6,19	1 -	3,76	6,27	6,24	6,17	6,17	6,20	6,14	5,58	5,48
20 43 20 18 15 15 12 14 14 20  3.6 4.5 4.3 3.5 4.7 5.2 4.5 4.3 4.6 490  16.2 19.9 17.3 17.1 16.1 17.4 16.5 16.0 18.3 19.4  16.2 19.9 10-12 6-7 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7	Viskositāt 90°C [mPa·s]	2.800	1.600	1.750	5.100	3.200	1.800	1.800	2.100	1.900	1.700	2.500	3.200
3.6   4.5   4.3   3.5   4.7   5.2   4.5   4.3   4.6   4.9     3.6   4.5   4.3   3.5   4.7   5.2   4.5   4.3   4.6   4.9     3.50   5.10   4.60   4.50   4.50   4.5   4.5   4.5   4.5   4.5     3.50   5.10   4.60   4.50   4.50   4.5   4.5   4.5   4.5     3.50   3.50   3.7,3   17,1   16,1   17,4   16,5   16,0   18,3   19,4     3.6   1.6-18   10-12   6-7   7-8   7-8   7-8   8-9   9-10     3.6   1.4-2.1   - 5.0-5.7   2.4-2.6   1.6-1.9   2.2-2.5   2.4-2.6   2.2-2.4   2.4-2.6   2.5-2.7	Statisch- mech		Eigensch	aften									
350 510 460 430 460 490 470 460 490 530 16.2 19.9 17.3 17.1 16.1 17.4 16.5 16.0 18.3 19.4  chanische Eigenschaften  8 - 16-18 10-12 6-7 7-8 7-8 7-8 7-8 7-9 9-10  1.4-2.1 - 5.0-5.7 2.4-2.6 1.6-1.9 2.2-2.5 2.4-2.6 2.2-2.4 2.4-2.6 2.5-2.7	Druckver- formungsrest [80°C,%]	. 20	43	20	18	15	15	12	14	14	20	21	15
350 510 460 430 460 490 470 460 490 530 16,2 19,9 17,3 17,1 16,1 17,4 16,5 16,0 18,3 19,4  echanische Eigenschaften  8 - 16-18 10-12 6-7 7-8 7-8 8-9 9-10  1,4-2,1 - 5,0-5,7 2,4-2,6 1,6-1,9 2,2-2,5 2,4-2,6 2,2-2,7	Zugfestig. keit [N/mm²]	3,6	4,5	l -	3,5	4.7	5,2	4,5	4,3	4,6	4,9	4,0	4,0
16,2 19,9 17,3 17,1 16,1 17,4 16,5 16,0 18,3 19,4 echanische Eigenschaften  8 - 16-18 10-12 6-7 7-8 7-8 8-9 9-10 1,4-2,1 - 5,0-5,7 2,4-2,6 1,6-1,9 2,2-2,5 2,4-2,6 2,2-2,4 2,4-2,6 2,5-2,7	Dehnung (%)	350	510	460	430	460	490	470	460	490	530	550	470
mechanische Eigenschaften  8 - 16-18 10-12 6-7 7-8 7-8 7-8 8-9 9-10  1,4-2,1 - 5,0-5,7 2,4-2,6 1,6-1,9 2,2-2,5 2,4-2,6 2,2-2,4 2,4-2,6 2,5-2,7	Weiterreiß- festigkeit [N/mm]	16,2	19,9	1 .	17,1	16,1	17,4	16,5	16.0	18,3	19,4	16,6	13,6
8         -         16-18         10-12         6-7         7-8         7-8         7-8         8-9         9-10           1,4-2,1         -         5,0-5,7         2,4-2,6         1,6-1,9         2,2-2,5         2,4-2,6         2,2-2,4         2,4-2,6         2,5-2,7	Dynamisch-mech	anische	Eigensch	ıften									
1,4-2,1 - 5,0-5,7 2,4-2,6 1,6-1,9 2,2-2,5 2,4-2,6 2,2-2,4 2,4-2,6 2,5-2,7	Setzbetrag [%]	8	1	16-18	10-12	6-7	7 - 8	7-8	7-8	6-8		8-10	9-10
	Wegzunahme [mm]	1,4-2,1	ı	5,0-5,7	2,4-2,6	1,6-1,9	2,2-2,5	2,4-2,6	2,2-2,4	2,4-2,6		2,8-3,0	2,3-2,5

rán Tagh

#### Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von Polyurethan-Elastomeren durch
   Umsetzung von
  - a) höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen und gegebenen-
- 10 b) niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmitteln mit
  - c) organischen Polyisocyanaten
- in Gegenwart oder Abwesenheit von
  - d) Katalysatoren,
  - e) Treibmitteln und

20

- f) Zusatzstoffen.
- dadurch gekennzeichnet, daß man als organische Polyisocyanate 1,5-Naphthylen-diisocyanat und mindestens ein zusätzliches aromatisches Diisocyanat, ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diisocyanat, Diphenylmethan-diisocyanat, 3,3'-Dimethyl-diphenyl-diisocyanat, 1,2-Diphenylethan-diisocyanat und Phenylen-diisocyanat, und/oder aliphatisches Diisocyanat mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen und/oder cycloaliphatisches Diisocyanat mit 6 bis 18 Kohlenstoffatomen verwendet.
  - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen eine Funktionalität von 2 bis 3 und ein Molekulargewicht von 500 bis 6.000 besitzen.
  - 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen difunktionell sind, ein Molekulargewicht von 800 bis 3.500 besitzen und ausgewählt sind aus der Gruppe der Polyester-polyole, hydroxyl-

gruppenhaltigen Polycarbonate und Polyoxybutylen-glykole.

Zeichn.

35

- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kettenverlängerungsmittel ein Molekulargewicht bis 800 besitzen und ausgewählt sind aus der Gruppe der Alkandiole, Dialkylen-glykole und Polyoxyalkylen-glykole und
- die Vernetzungsmittel ein Molekulargewicht bis 800 besitzen und ausgewählt sind aus der Gruppe der 3- oder 4-wertigen Alkohole und oligomeren Polyoxyalkylen-polyole mit einer Funktionalität von 3 bis 4.
- 10 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man als organische Polyisocyanate (c) eine
  fließfähige Mischung aus 1,5-Naphthylen-diisocyanat und mindestens einem zusätzlichen aromatischen Diisocyanat, ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diisocyanat, Diphenylmethan-
- diisocyanat, 3,3'-Dimethyl-diphenyl-diisocyanat, 1,2-Diphenylethan-diisocyanat und Phenylen-diisocyanat und/oder 1,6-Hexamethylen-diisocyanat und/oder 1-Isocyanatö-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan verwendet.
- 20 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man als organische Polyisocyanate (c) eine Schmelze aus 1,5-Naphthylen-diisocyanat und 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat verwendet.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die organischen Polyisocyanate (c) in Form eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren, hergestellt aus 1,5-Naphthylen-diisocyanat und zusätzlich mindestens einem anderen aromatischen, aliphatischen und/oder cycloali-
- phatischen Diisocyanat, mindestens einer höhermolekularen Polyhydroxylverbindung (a) und gegebenenfalls niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmitteln (b) verwendet.
- 35 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die organischen Polyisocyanate (c) in Form eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren verwendet, das hergestellt wird durch Umsetzung einer Teilmenge oder der Gesamtmenge der höhermolekularen Polyhydroxylverbindung (a)
- oder einer Teilmenge oder der Gesamtmenge der Mischung aus (a) und einem niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel (b) mit mindestens einem aromatischen Diisocyanat ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diisocyanat, Diphenylmethan-diisocyanat, 3,3'-Dimethyl-diphenyl-diisocya-
- nat, 1,2-Diphenylethan-diisocyanat und Phenylen-diisocyanat, und/oder 1,6-Hexamethylen-diisocyanat und/oder 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan zu einem

Urethangruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt und dessen Umsetzung mit 1,5-Naphthylen-diisocyanat zum Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren.

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die organischen Polyisocyanate (c) in Form eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren verwendet, das hergestellt wird durch Umsetzung einer Teilmenge oder der Gesamtmenge der höhermolekularen Polyhydroxylverbindungen (a) oder einer Teilmenge oder der Gesamtmenge der Mischung aus (a) und einem niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel (b) mit 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat zu einem Urethangruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt und dessen Umsetzung mit 1,5-Naphthylen-diisocyanat zum Iso-
- cyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren.
  - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die organischen Polyisocyanate (c) in Form eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren verwendet,
- das hergestellt wird durch Umsetzung der höhermolekularen Polyhydroxylverbindung (a) oder einer Mischung aus (a) und einem niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel (b) mit einem aromatischen Diisocyanat, ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diisocyanat, Diphenylmethan-
- diisocyanat, 3,3'-Dimethyl-diphenyl-diisocyanat, 1,2-Dipheny-lethan-diisocyanat und Phenylen-diisocyanat, und/oder 1,6-He-xamethylen-diisocyanat und/oder 1-Isocyanato-3,3,5-tri-methyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan im Äquivalenzverhältnis der Hydroxylgruppen von (a) oder (a) und (b) zu Isocyanat-
- gruppen der organischen Diisocyanate von 1 : größer als 1 bis 6 zu einem Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt und dieses mit 1.5-Naphthylen-diisocyanat im Äquivalenzverhältnis von Hydroxylgruppen von (a) oder (a) und (b) zu Isocyanatgruppen von 1.5-Naphthylen-diisocyanat von
- 1: 0.02 bis 6 in das Isocyanatgruppen aufweisende Prepolymere überführt.
- 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die organischen Polyisocyanate (c) in Form eines Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren verwendet, das hergestellt wird durch Umsetzung der hönermolekularen Polyhydroxylverbindung (a) oder einer Mischung aus (a) und einem niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel (b) mit 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat im
- Aguivalenzverhältnis der Hydroxylgruppen zu Isocyanatgruppen von 1: größer als 1 bis 6 zu einem Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt und dieses mit

1.5-Naphthylen-diisocyanat im Äquivalenzverhältnis von Hydroxylgruppen von (a) oder (a) und (b) zu Isocyanatgruppen von 1.5-Naphthylen-diisocyanat von 1: 0.02 bis 6 in das Isocyanatgruppen aufweisende Prepolymeren überführt.

5

- 12. Verfahren zur Herstellung von zelligen Polyurethan-Elastomeren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Treibmittel (d) ausgewählt wird aus der Gruppe der Alkane mit 4 bis 8 C-Atomen, der Cycloalkane mit 4 bis 6 C-Atomen und Wasser.
- 13. Verfahren zur Herstellung von zelligen Polyurethan-Elastomeren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß diese eine Dichte von 0,2 bis 1,1 g/l besitzen.

15

10

- 14. Isocyanatgruppenhaltige Prepolymere mit einem NCO-Genalt von 3.3 bis 10 Gew.-%, hergestellt durch Umsetzung mindestens einer nöhermolekularen Polyhydroxylverbindung (a) oder einer Mischung aus (a) und einem niedermolekularen Kettenverlänge-
- rungs- und/oder Vernetzungsmittel (b) mit mindestens einem aromatischen Diisocyanat, ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diisocyanat, Diphenylmethan-diisocyanat, 3,3'-Dimethyl-diphenyl-diisocyanat, 1,2-Diphenylethan-diisocyanat und Phenylen-diisocyanat, und/oder 1,6-Hexametnylen-diisocyanat und/oder
- 25 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan zu einem Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt mit einem NCO-Gehalt von 0,05 bis 8 Gew.-% und dessen Umsetzung mit 1,5-Naphthylen-diisocyanat zum Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren.

- 15. Isocyanatgruppenhaltige Prepolymere nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Äquivalenzverhältnis der Hydroxylgruppen von (a) oder (a) und (b) zu NCO-Gruppen der aromatischen Diisocyanate, ausgewählt aus der Gruppe Toluylen-diiso-
- cyanat, Diphenylmethan-diisocyanat, 3,3'-Dimethyl-diphenyl-diisocyanat, 1,2-Diphenylethan-diisocyanat und Phenylen-diisocyanat, und/oder 1,6-Hexamethylen-diisocyanat und/oder 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan und NCO-Gruppen von 1,5-Naphthylen-diisocyanat 1: größer als 1 bis 6: 0,02 bis 6 beträgt.
- 16. Isocyanatgruppenhaltige Prepolymere mit einem NCO-Gehalt von 3,3 bis 10 Gew.-%, hergestellt durch Umsetzung mindestens einer höhermolekularen Polyhydroxylverbindung (a) oder einer Mischung aus (a) und einem niedermolekularen Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel (b) mit 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat zu einem Urethan- und Isocyanatgruppen auf-


weisenden Polyadditionsprodukt mit einem NCO-Gehalt von 0.05 bis 8 Gew.-% und dessen Umsetzung mit 1.5-Naphthylen-diiso-cyanat zum Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren.

- 5 17. Isocyanatgruppenhaltige Prepolymeren mit einem NCO-Gehalt von 3,3 bis 10 Gew.-%, hergestellt durch Umsetzung einer difunktionellen Polyhydroxylverbindung mit einem Molekulargewicht von größer als 800 bis 3.500 ausgewählt aus der Gruppe der Polyester-polyole, hydroxylgruppenhaltigen Polycarbonate und
- Polyoxytetramethylen-glykole mit 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanat zu einem Urethan- und Isocyanatgruppen aufweisenden Polyadditionsprodukt und dessen Umsetzung mit 1,5-Naphthylendiisocyanat zum Isocyanatgruppen aufweisenden Prepolymeren.
- 15 18. Isocyanatgruppenhaltige Prepolymere nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Äquivalenzverhältnisse der Hydroxylgruppen von (a) oder (a) und (b) zu NCO-Gruppen des 4,4'-Diphenylmethan-diisocyanats zu NCO-Gruppen des 1,5-Naphthylen-diisocyanats 1 : größer als 1 bis 6 : 0,02 bis 6 betragen.

25

30

35



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int tonal Application No PCT/EP 96/03946

			FC1/EF 30/03340
ÎPC 6	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C08G18/76	,	,
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national c	lassification and IPC	
	S SEARCHED		
IPC 6	documentation searched (classification system followed by class $cos = cos = $	fication symbols)	
Document	ation searched other than minimum documentation to the extent t	hat such documents are incl	uded in the fields searched
Electronic	data base consulted during the international search (name of data	base and, where practical,	search terms used)
		,	
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	ne relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP,A,O 135 111 (BAYER) 27 March see page 2, line 8 - page 10, 1 see page 14, line 30 - page 15, claims 1-3; examples	ine 12	1-4
X,P	DE,A,44 12 329 (BAYER) 12 Octob see page 2, line 36 - page 4, l claim 1; examples	er 1995 ine 52;	1
X,P .	DE,A,195 09 819 (POLYURTHANE CH September 1995 see page 2, line 42 - page 6, l claims 1,5,6; examples	•	1-4
X	DE,A,29 40 856 (ELASTOGRAN) 23 cited in the application see page 4, line 8 - page 14, l claims 1,2	•	1
		`.	
	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family m	embers are listed in annex.
"A" docume consider a filing d "L" docume which is citation	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	or priority date and cited to understand invention  'X' document of particul cannot be considere involve an inventive 'Y' document of particul cannot be considere document is combin	shed after the international filing date not in conflict with the application but the principle or theory underlying the lar relevance; the claimed invention d novel or cannot be considered to step when the document is taken alone ar relevance; the claimed invention d to involve an inventive step when the ed with one or more other such docu-
P. docume	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	in the art.  *& document member o	ation being obvious to a person skilled  If the same patent family
	December 1996	<del></del>	e international search report
Name and m	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authonzed officer	
	Tel. ( - 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: ( + 31-70) 340-3016	Bourgonj	e, A

. 1

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int sonal Application No PCT/EP 96/03946

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP-A-135111	27-03-85	DE-A- 33297 JP-A- 600607 US-A- 4521	125 06-04-85
DE-A-4412329	12-10-95	NONE	
DE-A-19509819	21-09-95	JP-A- 72523 JP-A- 80735 CA-A- 21433 GB-A- 22875	552 19-03-96 389 18-09-95
DE-A-2940856	23-04-81	US-A- 43346	033 08-06-82

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int tonales Aktenzeichen
PCT/EP 96/03946

		. [	rui/Lr 3	0/03540
A. KLASS IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES COBG18/76			
Nach der I	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen	Klassifikation und der IPK		
B. RECHI	ERCHIERTE GEBIETE			······································
Recherchie IPK 6	rter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssyn COBG	nbole )		
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen,	sowert diese unter die reche	erchierten Gebie	te fallen
Wahrend de	er internationalen Recherche konsultierte eiektronische Datenbank	(Name der Datenbank und	evil. verwendet	Suchbegriffe)
		,		The state of the s
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang	abe der in Betracht kommer	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP,A,O 135 111 (BAYER) 27.März 1 siehe Seite 2, Zeile 8 - Seite 1 12 siehe Seite 14, Zeile 30 - Seite 18; Ansprüche 1-3; Beispiele	O, Zeile		1-4
	10, Anspruche 1-3, Beispiele			
X,P	DE,A,44 12 329 (BAYER) 12.0ktobe siehe Seite 2, Zeile 36 – Seite 52; Anspruch 1; Beispiele	r 1995 4, Zeile	,	. 1
Х,Р	DE,A,195 09 819 (POLYURTHANE CHE 21.September 1995 siehe Seite 2, Zeile 42 - Seite 47; Ansprüche 1,5,6; Beispiele	•		1-4
		-/		
			.	
		*.		
enthe	ere Veroffentlichungen and der Fortsetzung von Feld C zu hmen	X Siehe Anhang Pat	entfamilie	
"A" Veroffe	Kategonen von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	oder dem Phonuscas	um verollentlich	internationalen Anmeldedatum t worden ist und mit der
"E" älteres i	cht als besonders bedeutsam anzuschen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundelter Theorie angegeben ist	aiert, sonaern ni genden Prinzips	ir zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden
*L* Veröffer	dedatum veroffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsansprüch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von b	esonderer Bedeu	mung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf
scheine anderer	n zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer 1 im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Tängkeit	t beruhend betra	
ausgefü	r me aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ihrt)	kann nicht als auf erfin	iderischer Tätigk	eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen
.b. Actolica	ntlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht itlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	Veroffentlichungen die diese Verbindung für e	ser Kategorie in inen Fachmann	Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
aem oe	anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden 150 abschlusses der internationalen Recherche	& Veroffentlichung, die N		
		Absendedatum des inte	12, 96	негелепоспекц
6.	Dezember 1996	2 0.		
Name und P	ostanschrift der Internationale Recherchenbehorde Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmachugter Bedie	nsteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bourgonje	. A	

. 1

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int nonales Aktenzeichen
PCT/EP 96/03946

		PCT/EP 96	0/03946
	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE,A,29 40 856 (ELASTOGRAN) 23.April 1981 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 4, Zeile 8 - Seite 14, Zeile 4; Ansprüche 1,2		1
	,		
	,		
•			
		·. , :	
	·		
			•
	•		
	• )		

# THIS PAGE BLANK (USPTO)